


PRODUKTBLAD

CascoProff GP

UNIVERSELLET GOLV OCH VÄGGLIM



PRODUKTBESKRIVNING

Universellt golv och vägglim, lämplig för de flesta typer av PVC, vissa sorter av linoleum, textila mattor samt till väggmattor med skikt av PVC över 0,6 mm

ANVÄNDNING

- PVC
- Vissa sorter av linoleum
- Textil
- Väggmattor med PVC skikt över 0,6 mm.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Golv och vägglimning
- Värmeaktiveringsbar
- Anpassad konsistens för både limspade och roller
- Lämplig vid golvvärme
- Lämplig vid limning under kontorsstolar
- Lätt att rengöra
- Innehåller inte APEO
- Sunda Hus klass B

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Copolymer av akryldispersion
Förpackning	10 liter, 15 liter rund hink med lock
Färg	Vit
Hållbarhet	Minst 12 månader i oöppnad förpackning. Lagras i minst +10° C
Lagringsförhållanden	Får inte utsättas för temperaturer under 0° C eller över +30° C.
Densitet	Ca. 1230 kg/m ³
Konsistens	Thixotropisk
Torrhalt (volym)	Ca. 77 %
Viskositet	Ca. 50 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25° C

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	1 liter / 3-6 m ² .
Omgivande lufttemperatur	+18 - +27°C
Relativ luftfuktighet	25 - 70% RF
Underlagets temperatur	+18°C - +27°C
Underlagets fukthalt	Ej över 85% RF mätt enligt RBK. Se www.rbk.nu . Fuktkvot i träbaserade underlag som t.ex golvspånskiva fuktkvot 8-12%.
Moneringstid	Våtlimning, 0–30 minuter; Häftlimning, 30-60 minuter. Värmeaktiveringsbar upp till 90 minuter. Underlaget absorberingsförmåga och omgivande temperatur och luftfuktighet påverkar monering tiden.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

REKOMMENDERAD ARBETSMETOD

När material med slipad baksida används är det viktigt att observera att materialet alltid ska monteras då limmet är vått, och appliceringstiden för denna typ av material får inte överskrida 30 minuter. Vid limning på nyproducerad betong rekommenderas golvvajämning på minst 10 mm. För installation av linoleum med tjocklek över 2,5 mm eller med akustik baksida rekommenderas CascoLin Plus eller CascoLin Extra. Linoleum skall alltd installeras i vått lim

GOLV

ABSORBERANDE UNDERLAG

1. Sprid ut limmet med en tandad spackel (6108, 6118 eller 6121). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra övervätning under angiven luftningstid.
2. Montera materialet direkt eller efter en mycket kort luftningstid och vält eller gnid noga för att trycka ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd vält för bästa resultat.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full övervätning med limmet

PÅ ICKE ABSORBERANDE UNDERLAG

För bästa resultat vid limning på icke-absorberande underlag rekommenderas att Casco Floor Expert avjämningsmassa med låg krympförmåga och god vidhäftning läggs på i ett 3 – 5 mm tjockt lager. Monteringens görs sedan medan limmet är vått för säkraste resultat.

Följ monteringsanvisningarna för absorberande underlag.

Om inte ovanstående metod kan användas rekommenderas följande metod: OBS! Detta råd kan inte användas till linoleum.

På en icke absorberande underlag är det viktigt att limvattnet får dunsta från limmet innan mattan monteras. Låt limmet torka genom att göra fingertest, limmet ska var klibbigt eller inte lämnar avtryck till huden. Metod 2a är mycket säkrare än metod 2b beroende på mattans baksida.

1. Påför limmet med en tandad spackel. Reducera limmängden något och använd gärna en fintandad limspade

2 a. Montera materialet i det våta limmet och se till att det överväts väl. Dra upp materialet och låt limfilmen torka i ca 10-20 minuter. Lägg ner materialet igen. Montera sedan materialet i det klibbiga limmet.

2 b Påför limmet och vänta ca 30 minuter till limmet klibbar (häftlimning) Installera mattan i det klibbiga limmet.

3. Gnid noga för att pressa ut all luft så att limmet och beläggningen får god kontakt.

Kontrollera att hela beläggningen har god kontakt med limmet.

Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller temperatur och RF.

För denna metod är det viktigt att se till att så mycket vatten som möjligt kan avdunsta från det icke absorberande underlaget.

För bästa resultat använd en golvvält. Kontrollera att det finns en god övervätning av lim på mattans baksida

Följ instruktioner från materialtillverkaren vad gäller temperatur och RF

VÄGG

ABSORBERANDE UNDERLAG

Absorberande underlag som betong, våtspackel, spånskivor och gipsskivor.

Ett starkt absorberande underlag måste förlimmas med en blandning av lika delar CascoProff GP och vatten. Låt torka.

1. Sprid ut limmet jämnt på väggen med en roller. På för inte limmet över större områden än montering kan ske på inom 15–20 minuter, beroende på materialets temperatur och luftfuktighet. Montera materialet genast eller efter att ha väntat 5–10 minuter. Ytterhörn limmas med Casco Contact 3880.
2. Tryck noga med en gnidde för att pressa ut all luft så att limmet och beläggningen får god kontakt. Använd inte mer värme än vad som absolut behövs när beläggningen monteras, speciellt inte i hörn.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full kontakt med limmet.
4. Montera materialet i enlighet med tillverkarens instruktioner. På skivmaterial kan det underlätta att rulla upp limmet för att sedan använda en limspade för att jämnt fördela limmet och säkerställa jämn torkning. Det minskar risken för blåsbildning. För porösa underlag ska väggarna alltid lämnas att torka i minst 2 dagar innan utrymmet används.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan CascoProff GP påförs. Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, Mätt enligt RBK, se www.RBK.nu Fuktkvot i spånskiva 8-12 %. Temperatur + 18° C - +27° C gäller lim, underlag och ytmaterial. Luftfuktighet 25% - 70% RF.

RENGÖRING AV VERKTYG

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten
Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden.
Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt.

MONTERINGSTID

Verktyg Tandad spackel, Casco limspredare av hårdmetall 6108, 6118 eller 6121. Roller

ÖVRIGA DOKUMENT

Material	Absorberande underlag	Ej absorberande underlag
Homogen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
Cushion vinyl	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
Linoleum	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l
Textil	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l

BEGRÄNSNINGAR

Ej lämplig för akustic linoleum eller linoleum som innehåller kork. Ej lämplig för LVT plattor och Plastmattor utan PVC

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Casco-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt bekräftande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

CascoProff GP
November 2019, Version 02.02
020512030110000013