



Floor Expert

Lehekülg. 01/02
Kuupäev 2015-10-28

CascoProff Object

Põrandaliim, mis sobib PVC-katetele (nii tagusega kui ilma), linoleumile (PU-töötluseta) ja tekstiilpõrandakatetele. Ainult seinast-seina paigaldusele. Kasutamiseks kuivades ruumides, imavatel pindadel.

- Hea nake
- Sobib põrandakütte korral
- Ei sisalda APEO ühendeid

TEHNILISED ANDMED

Alus: Akrüüldispersiooni kopolümeer
Värv: Beež
Lahusti: Vesi
Konsistents: Tiksotroopne
Tihedus: u. 1400 kg/m³
Kuivaine sisaldus: u. 80 %
Viskoossus: 40 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25° C
Süttimistemperatuur: Puudub
pH: u. 7,6

KASUTAMISTINGIMUSED

Pealekandmise temperatuur: +18°C kuni +23°C ja 20–70% RH.
Segamine: enne pealekandmist tuleb liim hoolikalt läbi segada.
Tööriistad: liimikamm
Katvus: 1 liiter / 3-6 m²
Paigaldusaeg: märgliimimine u. 0–30 minutit.
Paigaldusaeg sõltub temperatuurist, suhtelisest õhuniiskusest, põrandakattest ja aluspinnast.
Vastupidavus: Hea vastupidavus kuumale ja valgusele
Säilitusaeg: Vähemalt 12 kuud, kui säilitatakse minimaalselt +10° C juures hästisuletud pakendites. Mitte hoida temperatuuridel alla 0° C ja üle 30° C

Materjal	Imav aluspind
Homogeenne PVC	4-5 m ² /l
Cusion vinyl	4-5 m ² /l
Tekstiilkate	3-3,5 m ² /l
Linoleum	3-3,5 m ² /l

KESKKONNAKAALUTLUSED

Käsitsemise ja puhastamise juhised

Liimainetega töötamisel on oluline pidada puhtust. Seetõttu töötage alati ettevaatlikult ning süsteemselt, et vältida juhuslikke pritsmeid.

Kokkupuutel nahaga, peske seebi ja veega.

Puhastage tööriistad veega enne, kui liim kuivab. Kuivanud liim lahustub etanoolis.

Lisainfo on saadaval materjali ohutuskaardil, klassifikatsioonis, koostist ja omadusi puudutavas infos.

EELTÖÖTLEMINE

Enne katematerjali paigaldamist veenduge, et aluspõrand oleks puhas, ühtlane ja tolmuvaba.

KASUTAMINE

Lihvitud tagaküljega materjali kasutamise puhul on oluline jälgida, et materjal paigaldatakse alati siis, kui liimaine on veel märg, ning seesugust tüüpi materjali paigaldamisele



Floor Expert

ei tohi kuluda üle 45 minuti. Linoleumi paigaldamise puhul soovitame kasutada liimi CascoLin või CascoLin Extra. Linoleumi peab alati paigaldama imavale pinnale kantud märjale liimikihile. Betooni puhul võib maksimaalne suhteline niiskus olla 85%, saepuruplaadi puhul 8-12%.

PÕRAND

POORSETEL ALUSPÕRANDATEL

1. Kandke liimaine hammastega kellu abil pinnale. Ärge kasutage rohkem liimainet kui on vajalik pinna piisavaks niisutamiseks vastava paigaldusaja jooksul.
2. Paigaldage materjal kohe või peale väga lühikest ooteaega ning vajutage hoolikalt, et suruda välja kogu õhk ning saavutada korralik kinnituvus liimaine ning katematerjali vahel, parimate tulemuste saavutamiseks kasutage vaibarulli.
3. Kontrollige, et kogu kaetav pind oleks liimiga kinnitunud

PUHASTAMINE

Märja liimi on võimalik puhastada veega. Kuivanud või poolkuiva liimi eemaldamiseks kasutage Casco Limtvätti (liimipuhastajat) või alkoholi.

PAKEND

10 liitrit

LAHTIÜTLUS

Asjakohaseid soovitusi, juhiseid ning ohutuskaartidel toodud infot peab järgima koos tunnustatud arhitektuuriliste ja tehniliste eeskirjadega. Garanteerime, et meie tooted väljastatakse tehases täiuslikus seisukorras. Ehkki meie kasutamissoovitused põhinevad testidele ja praktilistele kogemustele, võib neid käsitleda ainult üldiste suunistena ning toote omadused konkreetses olukorras ei ole garanteeritud, kuna objektil valitsevad tingimused, tööde teostamine ja töötlemisviis ei sõltu meist. Käesolev toote infoleht asendab infolehe kõik varasemad versioonid.

Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.

Sertifitseeritud vastavalt:



Sika Estonia OÜ

Valge tn 13
11415 Tallinn
Eesti
Tel.: +372 605 4000
www.casco.ee

