



Floor Expert

Sivu 01/02  
Päiväys 09.11.2015

Korvaa UUSI



## CascoProff Solid

Lattialiima betonille, jonka vesi-  
sementtisuhde  $< 0,4$  ja  
normaaleille betonilattioille,  
soveltuu useimmille PVC-  
materiaaleille, linoleumille ja  
joillekin tekstiililattiapäällysteille.  
Kokolattiamatoille.

- Erittäin matalaemissioinen
- Kestää korkeampaa alkalipitoisuutta  
betonissa
- Käytetään ainoastaan märkäliimaukseen
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen  
kanssa
- Helppo pestä (esim. työkalut ja tahrat)

### TEKNISET TIEDOT

**Koostumus:** Etyleenikopolymeeri ja vinyyliasetaattidispersio  
**Väri:** Vaalea beige  
**Liutin:** Vesi  
**Olomuoto:** Tiksootrooppinen  
**Ominaispaino:** Noin  $1\ 300\ \text{kg/m}^3$   
**Kuiva-ainepitoisuus:** Noin 75 %  
**Viskositeetti:** Noin 50 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm,  
25 °C  
**Leimahduspiste:** Ei ole  
**pH:** Noin 7,35

### KÄYTTÖTIEDOT

**Työskentelylämpötila:** +18...23 °C ja 20–70 %:n RH.  
**Sekoitus:** Sekoita ennen käyttöä.  
**Työvälineet:** Hammaslasta, esim. kovametalliteräinen  
Casco Liimalasta 6108, 6118 tai 6121  
**Riittoisuus:** 1 litra / 3–6 m<sup>2</sup>  
**Työskentelyaika:** Märkäliimaus, noin 0–30 minuuttia;  
riippuen pintamateriaalin imukyvyystä, lämpötilasta ja  
suhteellisesta kosteudesta.  
**Kestävyys:** Hyvä lämmön- ja valonkesto  
**Varastointi:** Vähintään 12 kk tiiviisti suljetussa  
pakkauksessa yli +10 °C:n lämpötilassa. Ei tule altistaa  
lämpötilalle, joka on alle 0 °C tai yli 30 °C.

Materiaali	Imevä alusta	Imemätön alusta
Homogeeninen PVC	4–5 m <sup>2</sup> /l	5–6 m <sup>2</sup> /l
Vinyyli	4–5 m <sup>2</sup> /l	5–6 m <sup>2</sup> /l
Tekstiili	3–4 m <sup>2</sup> /l	3–4 m <sup>2</sup> /l
Linoleumi	3–3,5 m <sup>2</sup> /l	3–3,5 m <sup>2</sup> /l

### YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT

#### Käsittely- ja puhdistusohjeet

Työskenneltäessä liimatuotteiden kanssa on  
huolehdittava puhtaudesta. Työskentele aina huolellisesti  
ja systemaattisesti turhien roiskeiden välttämiseksi.

Jos liimaa joutuu iholle, pese iho vedellä ja saippualla.

Pese työvälineet vedellä ennen kuin liima ehtii kuivua.  
Kuivunut liima liuotetaan etanoliin.

Lisätietoa löytyy käyttöturvallisuustiedotteen osioista  
luokitus, koostumus ja ominaisuudet.

### ESIKÄSITTELY

Ennen päällysteen asentamista varmista, että aluslattia  
on puhdas, tasainen ja pölytön.



## Floor Expert

### KÄYTTÖ

Käytettäessä materiaaleja, joiden tausta on hiottu, on tärkeää huomioida, että materiaali tulee aina asentaa tuoreeseen liimaan ja tämäntyyppinen materiaali tulee asentaa 45 minuutin kuluessa. (Linoleumin asennukseen normaaliin betoniin suosittelemme CascoLin- tai CascoLin Extra -liimaa. Linoleumi tulee aina asentaa imevälle pinnalle ja märkään liimaan). Betonialustalla enimmäiskosteus 85 % RH, lastulevyalustalla 8–12 %.

### LATTIAT

#### IMEVÄT ALUSTAT

1. Levitä liima hammerslastalla (6108, 6118 tai 6121). Älä levitä enempää liimaa kuin hyvän kastumisen aikaansaamiseksi on tarpeen annettussa avoajassa.
2. Asenna materiaali välittömästi tai hyvin lyhyen avoinajan jälkeen ja painele materiaalia kauttaaltaan, jotta kaikki ilma poistuu sen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrää.
3. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.

#### IMEMÄTTÖMÄT ALUSTAT

Parhaan tuloksen saamiseksi imemättömälle alustalle suositellaan käytettäväksi lattiatasoitetta, joka kutistuu vain vähän ja kiinnittyy hyvin alustaan. Suositeltava paksuus on 2–3 mm. Tämän jälkeen liimaus suoritetaan märkäliimauksena, mikä varmistaa hyvän lopputuloksen; noudata asennusohjeita imeville alustoille. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan. Noudata materiaalin valmistajan suosituksia lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.

### PUHDISTUS

Tuore liima voidaan puhdistaa pois vedellä. Käytä Casco Liimapesua tai alkoholia puolikuivien tai kuivien liimajäämien poistamiseen.

### PAKKAUS

10 litraa

Tietomme pohjautuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvottavissamme, emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta. Vastuume kattaa ainoastaan henkilö- tai omaisuusvahingot, joiden on todistettu aiheutuneen vioista ja puutteista valmistamissamme tuotteissa.

#### Sertifioitu:



#### Oy Sika Finland

AbOsoite:  
Koskelontie 23 C / PL 49  
02921 ESPOO  
Puhelin: (09) 511 431  
Faksi 09 511 433 00  
Internet: www.casco.fi

