



Floor Expert

Sivu 01/02
Päiväys 9.11.2015

Korvaa UUSI



CascoProff TapeFix

Vesipohjainen, tarramainen liima, jolla tekstiilin tai taustapinoitettujen PVC-laattojen vaihtaminen on helppoa. Voidaan käyttää sekä imeville että imemättömille alustoille.

- Ei sisällä orgaanisia liuotteita
- Valmiiksi sekoitettu
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa
- Hyvä tartunta ja pitkä asennusaika

TEKNISEET TIEDOT

Koostumus: Akryylikopolymeeridispersio
Väri: Valkoinen
Liutin: Vesi
Olomuoto: Tiksotrooppinen
Ominaispaino: Noin 1 000 kg/m³
Kuiva-ainepitoisuus: Noin 48 %
Viskositeetti: Noin 625 mPa.s, Brookfield RVT, sp 4, 100 rpm, 20 °C
Leimahduspiste: Ei ole
pH: Noin 7,8

KÄYTTÖTIEDOT

Työskentelylämpötila: +18...23 °C ja 20–70 %:n RH.
Sekoitus: Ravistettava ennen käyttöä.
Työvälineet: Tela, joka on sopiva liiman määrään nähden
Riittoisuus: **Tasainen alusta:** 1 litra / 10–20 m²
Epätasainen alusta: 1 litra / 5–10 m²
(Riippuu myös pinnan imuominaisuuksista)
Työskentelyaika: odotusaika, noin 60 minuuttia; asennusaika 60–180 minuuttia, riippuen pintamateriaalin imukykyisyydestä, lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.
Kestävyys: Hyvä lämmön- ja valonkesto
Varastointi: Vähintään 12 kk tiiviisti suljetussa pakkauksessa yli +10 °C:n lämpötilassa. Ei tule altistaa lämpötilalle, joka on alle 0 °C tai yli 30 °C.

Materiaali	Imevä alusta	Imemätön alusta
Homogeeninen PVC	5–10 m ² /l	10–20 m ² /l
Tekstiili	5–10 m ² /l	10–20 m ² /l

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT Käsittely- ja puhdistusohjeet

Työskenneltäessä liimatuotteiden kanssa on huolehdittava puhtaudesta. Työskentele aina huolellisesti ja systemaattisesti turhien roiskeiden välttämiseksi.

Jos liimaa joutuu iholle, pese iho vedellä ja saippualla.

Pese työvälineet vedellä ennen kuin liima ehtii kuivua. Kuivunut liima liuotetaan etanoliin.

Lisätietoa löytyy käyttöturvallisuustiedotteen osioista luokitus, koostumus ja ominaisuudet.

ESIKÄSITTELY

Ennen päällysteen asentamista varmista, että aluslattia on puhdas, tasainen ja pölytön.

KÄYTTÖ

Betonialustalla enimmäiskosteus 85 % RH, lastulevyalustalla 8–12 %.



Floor Expert

LATTIAT IMEVÄT ALUSTAT

1. Levitä liima aluslattioille ja päällysteille sopivalla telalla. Älä käytä liimaa enemmän kuin on tarpeen. Odota noin tunnin ajan ennen päällysteiden laittamista, liiman tulisi olla läpikuultavaa. Työskentelyajan pidentämiseksi käytä VD-pohjustetta ennen liiman levittämistä.
2. Asenna materiaali noin 60 minuutin kuluttua tai kun liima on kuivunut ja painele materiaalia kauttaaltaan kiinni, jotta kaikki ilma poistuu sen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrää.
3. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan tarttunut liimaan.

IMEMÄTTÖMÄT ALUSTAT

1. Levitä liima aluslattioille ja päällysteille sopivalla telalla. Älä käytä liimaa enemmän kuin on tarpeen. Odota noin tunnin ajan ennen päällysteiden laittamista, liiman tulisi olla läpikuultavaa.
2. Asenna materiaali noin 60 minuutin kuluttua tai kun liima on kuivunut ja painele materiaalia kauttaaltaan kiinni, jotta kaikki ilma poistuu sen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrää.
3. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan tarttunut liimaan.

Noudata materiaalin valmistajan suosituksia lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.

PUHDISTUS

Tuore liima voidaan puhdistaa pois vedellä. Puolikuiva tai kuiva liima voidaan puhdistaa tai poistaa saippuavedellä, jonka alkalipitoisuus on korkea. Emme voi taata TapeFix-liiman täydellistä poistamista keraamisilta laatoilta, luonnonkiveltä, parkettilta, linoleumilta ja muilta huokoisilta päällysteiltä.

PAKKAUS

10 litraa

Tietomme pohjautuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvottavissamme, emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta. Vastuamme kattaa ainoastaan henkilö- tai omaisuusvahingot joiden on todistettu aiheutuneen vioista ja puutteista

Sertifioitu:



Oy Sika Finland

AbOsoite:
Koskelontie 23 C / PL 49
02921 ESPOO
Puhelin: (09) 511 431
Faksi 09 511 433 00

