



Floor Expert

Lehekülg 01/02  
Kuupäev 2015-11-09



## CascoProff Textile

**Tekstiiliim raskesti liimitavatele tekstiilkatetele. Sobib looduslikest materjalidest vaipade, PU-alusega ja lateksvahuga (või ilma nendeta) vaipade, nõelvildest vaipade liimimiseks.**

- Lahustivaba
- Hea esmane nake
- Sobib pörandakütte korral
- Ei sisalda APEO ühendeid

### TEHNILISED ANDMED

**Alus:** Akrüüldispersiooni kopolümeer  
**Värv:** Valge  
**Lahusti:** Vesi  
**Konsistents:** Tiksotroopne  
**Tihedus:** u. 1400 kg/m<sup>3</sup>  
**Kuivaine sisaldus:** u. 77 %  
**Viskoossus:** u. 47 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25° C  
**Süttimistemperatuur:** Puudub  
**pH:** u. 7,3

### KASUTAMISTINGIMUSED

**Pealekandmistemperatuur:** +18°C to +23°C and 20-70% RH

**Segamine:** Enne kasutamist segada

**Tööriistad:** Hammastega kellu

**Katvus:** 1 liiter / 2-4 m<sup>2</sup>.

**Pealekandmise aeg:** märgliimimine u. 0–30 minutit, sõltuvalt pinna absorbeerumis-võimest, temperatuurist ja suhtelisest niiskusest

**Vastupidavus:** Hea vastupidavus kuumale ja valgusele

**Säilitusaeg:** Vähemalt 12 kuud, kui säilitatakse minimaalselt +10° C juures hästisuletud pakendites. Mitte hoida temperatuuridel alla 0° C ja üle 30° C

### KESKKONNAKAALUTLUSED

#### Käsitsemise ja puhastamise juhised

Liimainetega töötamisel on oluline pidada puhtust. Seetõttu töötage alati ettevaatlikult ning süsteemselt, et vältida juhuslikke pritsmeid.

Kokkupuutel nahaga, peske seebi ja veega.

Puhastage tööriistad veega enne, kui liim kuivab. Kuivanud liim lahustub etanoolis.

Lisainfo on saadaval materjali ohutuskaardil, klassifikatsioonis, koostist ja omadusi puudutavas infos.

### EELTÖÖTLEMINE

Enne katematerjali paigaldamist veenduge, et aluspörand oleks puhas, ühtlane ja tolmuvaba.

### KASUTAMINE

Maksimaalne niiskus betooni puhul 85% RH, saepuruplaadi puhul 8-12%.

### PÖRAND

#### POORSETEL ALUSPÖRANDATEL

1. Kandke liimaine hammastega kellu abil pinnale. Ärge kasutage rohkem liimainet kui on vajalik pinna piisavaks niisutamiseks vastava paigaldusaja jooksul.

Material	Imav aluspörand
Tekstiil	2-4 m <sup>2</sup> /l



## Floor Expert

2. Paigaldage materjal kohe või peale väga lühikest ooteaega ning vajutage hoolikalt, et suruda välja kogu õhk ning saavutada korralik kinnituvus liimaine ning katematerjali vahel, parimate tulemuste saavutamiseks kasutage vaibarulli.

3. Kontrollige, et kogu kaetav pind oleks liimiga kinnitunud.

### MITTEPOORSETEL ALUSPÕRANDATEL

Mittepoorsete aluspindade liimimisel parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada väga kokkutõmbuvat ja hästiliimuvat põrandatasandussegut, tekitada 2-3 mm paksune kiht. Seejärel liimitakse materjal liimi märgfaasis, mis tagab turvalisuse. Paigaldamiseks järgige poorsete aluspõrandate paigaldusjuhiseid.

Kui see protseduur ei ole võimalik, kasutage järgmisi meetodeid. Kõikide nende meetodite puhul on oluline võimaldada mittepoorsetel pindadel leiduval veel võimalikult suures ulatuses aurustuda.

1. Kandke liimaine hammastega kellu abil pinnale.
2. Paigaldage materjal märjale liimainele ning kontrollige, et see oleks piisavalt niiske. Tõstke materjal üles ning laske liimainest tekkinud kilel kuivada umbes 5-15 minutit. Asetage materjal taas maha või kandke veel liimainet pinnale ning oodake 15-25 minutit. Seejärel paigaldage materjal poolkuivanud liimainele.
3. Vajutage hoolikalt, et suruda välja kogu õhk ning saavutada korralik kinnituvus liimaine ning katematerjali vahel. Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage vaibarulli.

Kontrollige, et kogu kaetav pind oleks liimiga kinnitunud.

Temperatuuri ja suhtelise niiskuse osas järgige materjalitootja soovitusi.

### PUHASTAMINE

Märja liimi on võimalik puhastada veega. Kuivanud või poolkuiva liimi eemaldamiseks kasutage Casco Limtvätti (liimipuhastajat) või alkoholi.

### PAKEND

10 liitrit

### LAHTIÜTLUS

Asjakohaseid soovitusi, juhiseid ning ohutuskaartidel toodud infot peab järgima koos tunnustatud arhitektuuriliste ja tehniliste eeskirjadega. Garanteerime, et meie tooted väljastatakse tehastest täiuslikus seisukorras. Ehkki meie kasutamissoovitused põhinevad testidele ja praktilistele kogemustele, võib neid käsitleda ainult üldiste suunistena ning toote omadused konkreetses olukorras ei ole garanteeritud, kuna objektid valitsevad tingimused, tööde teostamine ja töötlemisviis ei sõltu meist. Käesolev toote infoleht asendab infolehte kõik varasemad versioonid.

Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.

Sertifitseeritud vastavalt:



Sika Estonia OÜ

Valge tn 13  
11415 Tallinn  
Eesti  
Tel.: +372 605 4000  
www.casco.ee

