



Floor Expert

Sivu 01/02
Päiväys 9.11.2015

Korvaa UUSI



CascoProff Universal

Lattialiima lattiapäällysteille. Soveltuu myös useimmille muoveille, linoleumille, tekstiilille ja kumipäällysteille. Soveltuu myös jopa 4 mm paksuille kumilattiapäällysteille.

- Lattialiima kloorittomille lattiapäällysteille
- Nopea tartunta
- Erittäin matalaemissioinen
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa
- Helppo pestä (esim. työkalut ja tahrat)

TEKNISEET TIEDOT

Koostumus: Akryylikopolymeeridispersio
Väri: Vaalea beige
Liutin: Vesi
Olomuoto: Tikсотrooppinen
Ominaispaino: Noin 1 200 kg/m³
Kuiva-ainepitoisuus: Noin 77 %
Viskositeetti: Noin 40 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C
Leimahduspiste: Ei ole
pH: Noin 7,6

KÄYTTÖTIEDOT

Työskentelylämpötila: +18...23 °C ja 20–70 %:n RH.
Sekoitus: Sekoita ennen käyttöä.
Työvälineet: Hammaslasta, esim. kovametalliteräinen Casco Liimalasta 6108, 6118 tai 6121
Riittoisuus: 1 litra / 3–6 m²
Työskentelyaika: Märkäliimaus, noin 0–20 minuuttia; tartunta, 20–45 minuuttia, riippuen pintamateriaalin imukyvyistä, lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.
Kestävyys: Hyvä lämmön- ja valonkesto
Varastointi: Vähintään 12 kk tiiviisti suljetussa pakkauksessa yli +10 °C:n lämpötilassa. Ei tule altistaa lämpötilalle, joka on alle 0 °C tai yli 30 °C.

Materiaali	Imevä alusta	Imemätön alusta
Homogeeninen PVC	4–5 m ² /l	5–6 m ² /l
Vinyyli	4–5 m ² /l	5–6 m ² /l
Polyolefiini	4–5 m ² /l	5–6 m ² /l
Tekstiili	3–3,5 m ² /l	3–3,5 m ² /l
Linoleumi	3–3,5 m ² /l	3–3,5 m ² /l
Kumi	3–3,5 m ² /l	

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT

Käsittely- ja puhdistusohjeet

Työskenneltäessä liimatuotteiden kanssa on huolehdittava puhtaudesta. Työskentele aina huolellisesti ja systemaattisesti turhien roiskeiden välttämiseksi.

Jos liimaa joutuu iholle, pese iho vedellä ja saippualla.

Pese työvälineet vedellä ennen kuin liima ehtii kuivua. Kuivunut liima liuotetaan etanoliiniin.

Lisätietoa löytyy käyttöturvallisuustiedotteen osioista luokitus, koostumus ja ominaisuudet.

ESIKÄSITTELY

Ennen päällysteen asentamista varmista, että aluslattia on puhdas, tasainen ja pölytön.



Floor Expert

KÄYTTÖ

Käytettäessä materiaaleja, joiden tausta on hiottu, on tärkeää huomioida, että materiaali tulee aina asentaa tuoreeseen liimaan ja tämäntyyppinen materiaali tulee asentaa 45 minuutin kuluessa. Linoleumin asennukseen suosittelemme CascoLin- tai CascoLin Extra -liimaa. Linoleumi tulee aina asentaa märkään liimaan. Kumilattiat tulee aina asentaa märkään liimaan ja imevälle alustalle. Betonialustalla enimmäiskosteus 85 % RH, lastulevyalustalla 8–12 %.

LATTIAT

IMEVÄT ALUSTAT

1. Levitä liima hammaslastalla (6108, 6118 tai 6121). Älä levitä enempää liimaa kuin hyvän kastumisen aikaansaamiseksi on tarpeen annettussa avoajassa.
2. Asenna materiaali välittömästi tai hyvin lyhyen avoinajan jälkeen ja painele materiaalia kauttaaltaan, jotta kaikki ilma poistuu sen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrää.
3. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.

IMEMÄTTÖMÄT ALUSTAT

Parhaan tuloksen saamiseksi imemättömälle alustalle suositellaan käytettäväksi lattiatasoitetta, joka kutistuu vain vähän ja kiinnittyy hyvin alustaan. Suositeltava paksuus on 2–3 mm. Tämän jälkeen liimaus suoritetaan märkäliimauksena, mikä varmistaa hyvän lopputuloksen; noudata asennusohjeita imeville alustoille. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.

Noudata materiaalin valmistajan suosituksia lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.

PUHDISTUS

Tuore liima voidaan puhdistaa pois vedellä. Käytä Casco Liimapesua tai alkoholia puolikuivien tai kuivien liimajäämien poistamiseen.

PAKKAUS

10 litraa

Tietomme pohjautuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvottavissamme, emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta. Vastuamme kattaa ainoastaan henkilö- tai omaisuusvahingot, joiden on todistettu aiheutuneen vioista ja puutteista valmistamissamme tuotteissa.

Sertifioitu:



Oy Sika Finland

AbOsoite:
Koskelontie 23 C / PL 49
02921 ESPOO
Puhelin: (09) 511 431
Faksi 09 511 433 00
Internet: www.casco.fi

