


PRODUKTBLAD

CascoProff Universal

GOLVLIM FÖR KLORFRIA BELÄGGNINGAR OCH GOLVBELÄGGNINGAR UTAN PVC. ÄVEN LÄMPLIGT FÖR LIMNING AV DE FLESTA GOLV AV PVC, LINOLEUM, TEXTIL OCH GUMMI.



PRODUKTBESKRIVNING

Specialgolvlim för klorfria beläggningar och golvbeläggningar utan PVC. Även lämpligt för limning av de flesta golv av PVC, linoleum, textil och gummi. Även lämpligt för upp till 4 mm tjocka gummibeläggningar.

ANVÄNDNING

- Plastmattor utan PVC
- Textil
- De flesta typer av PVC-mattor
- De flesta linoleummattor
- Gummimattor och plattor (upp till 4 mm tjocklek).

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Snabb vidhäftning
- Mycket låg emission
- Lämplig för golvvärme
- Lämplig för kontorshjulsbelastning
- Lätt att tvätta av (t.ex. verktyg och fläckar)

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Sampolymer av acryldispersion
Förpackning	Hink, 10 liter
Färg	Ljusbeige
Hållbarhet	Minst 12 månader om lagring sker i lägst +10 °C i öppnad förpackning
Lagringsförhållanden	Får inte utsättas för temperaturer under 0 °C och över 30 °C.
Densitet	Ca 1 100 kg/m ³
Konsistens	Tixotropisk
Torrhalt (volym)	Ca 73 %

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	1 liter / 3-6 m ² .		
Underlagets temperatur	+18 °C till +27 °C gäller både underlag och material och 20–70 % RF i luften. Klimatet måste vara stabilt i minst 96 timmar efter montering (4d) för bästa resultat.		
Underlagets fukthalt	Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, Mätt enligt RBK, se www.RBK.nu Fuktkvot i spånskiva 8–12 %.		
Monteringstid	Våtlimning, ca 0–20 minuter; Häftlimning 20–45 minuter.		
Åtgångstabell	Material	Sugande underlag	Icke sugande underlag
	Homogen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Cusion vinyl	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Plastmattor utan PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Textil	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l
	Linoleum	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l
	Gummi	3-3,5 m ² /l	

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

REKOMMENDERAD ARBETSMETOD

När material med slipad baksida används är det viktigt att observera att materialet alltid ska monteras då limmet är vått. Appliceringstiden för denna typ av material får inte överskrida 45 minuter. Vid limning på nyproducerad betong rekommenderas golvvajämning på minst 10 mm. För installation av linoleum med en tjocklek över 2,5 mm rekommenderas CascoLin Plus eller CascoLin Extra. Linoleum skall alltid installeras i vått lim.

OBS! Gummigolv och Plastmattor utan PVC skall alltid installeras på ett absorberande underlag med en ythållfasthet på minst 1,0 MPa.

ABSORBERANDE UNDERLAG

1. Sprid ut CascoProff Universal med en tandad spackel (6108, 6118 eller 6121). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra övervätning under angiven luftningstid.
2. Montera materialet direkt eller efter en mycket kort luftningstid och vält eller gnid noga för att trycka ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd vält för bästa resultat.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full övervätning med limmet.

Följ mattillverkarens anvisning angående temperatur och luftfuktighet samt konditionering.

PÅ ICKE ABSORBERANDE UNDERLAG

För bästa resultat vid limning på icke-absorberande underlag rekommenderas att Casco Floor Expert avjämningsmassa med låg krympförmåga och god vidhäftning, läggs på i ett 5 mm tjockt skikt. Monteringens görs sedan medans limmet är vått för säkraste/bästa resultat. Till plastmattor utan PVC och gummigolv rekommenderas alltid ett absorberande underlag.

Om inte ovanstående metod kan användas rekommenderas följande metod:

På en icke absorberande underlag är det viktigt att limvattnet får dunsta från limmet innan mattan monteras. Låt limmet torka till ett fingertest visar att limmet är klibbigt eller inte lämnar avtryck till huden. Metod **2 a** är mycket säkrare än metod **2 b** beroende på mattans baksida.

1. Påför limmet med en tandad spackel. Reducera limmängden något och använd gärna en fintandad limspade.

2 a. Montera materialet i det våta limmet och se till att det övervåts väl. Dra upp materialet och låt limfilmen torka i ca 10–20 minuter. Lägga ner materialet igen. Montera sedan materialet i det klibbiga limmet.
2 b Påför limmet och vänta ca 30 minuter till limmet klibbar (häftlimning) Installera mattan i det klibbiga limmet.

3. Gnid noga för att pressa ut all luft så att limmet och beläggningen får god kontakt. Kontrollera att hela beläggningen har god kontakt med limmet. Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller temperatur och RF. För denna metod är det viktigt att se till att så mycket vatten som möjligt kan avdunsta från det icke absorberande underlaget. För bästa resultat använd en golvvält. Kontrollera att det finns en god övervätning av lim på mattans baksida.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Följ gällande HusAMA. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan CascoProff Universal påförs.

Vid limnig av gummi- eller plastmattor utan PVC krävs minst 1,0 MPa i ytdraghållfasthet.

Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, Mätt enligt RBK, se www.RBK.nu Fuktkvot i spånskiva 8–12 %. Temperatur +18 °C – +27 °C gäller lim, underlag och ytmaterial. Luftfuktighet 25 %–70 % RF.

RENGÖRING AV VERKTYG

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

CascoProff Universal
Februari 2020, Version 01.01
020512030110000006