

PRODUKTBLAD

CascoProff XStrong

Ett extra starkt golvlim för de flesta golvmaterial. Utmärkt till ytor med hårt slitage och plastmattor utan pvc.



PRODUKTBESKRIVNING

Ett extra starkt golvlim med ett crosslink-härdande system för de flesta golvmaterial. Utmärkt till ytor med hårt slitage och plastmattor utan pvc, men även till traditionella pvc mattor, gummimattor/plattor, textil, LVT och linoleum med eller utan akustik baksida.

ANVÄNDNING

- Plastmattor utan PVC
- PVC
- LVT
- Gummi
- Textil
- Linoleum
- Mattor med akustikbaksida

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Extra högt hållfasthet
- För ytor med högt slitage
- För ytor med värmebelastning
- Lämplig till golvvärme
- Utan mjukgörare
- Godkänt av Upofloor för Zero, Zero Sound

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Akryl copolymer dispersion med crosslinker
Förpackning	10 liter rund hink
Färg	Beige
Hållbarhet	Minst 12 månader i oöppnad förpackning.
Lagringsförhållanden	Lagras i minst +10° C. Får inte utsättas för temperaturer under 0° C eller över +30° C.
Densitet	Ca. 1250 kg/m ³
Konsistens	Thixotropisk
Torrhalt (volym)	Ca. 75%

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	1 liter / 3-5 m ²	
Åtgångstabell	Material	Absorberande underlag
	Plastmattor utan PVC	4-5 m ² /l
	PVC	4-5 m ² /l
	LVT	4-5 m ² /l
	Gummi	3-3,5 m ² /l
	Textil	3-3,5 m ² /l
	Linoleum	3-4 m ² /l
	Linoleum med akustikbaksida	4 m ² /l
Omgivande lufttemperatur	Applikations temperatur: +18 °C till +23 °C och 20–70 % RH. Klimatet ska vara stabilt i minst 4 dagar efter monteringen för optimalt resultat.	
Underlagets temperatur	+18 °C - +27 °C; 20–70 % RF.	
Underlagets fukthalt	Max 85% RF mätt enligt RBK.	
Monteringstid	Våtlimning ca 5–20 minuter. Häftlimmning, ca 20-30 minuter.	

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

REKOMMENDERAD ARBETSMETOD

När material med slipad baksida används är det viktigt att observera att materialet alltid ska monteras då limmet är vått, och appliceringstiden för denna typ av material får inte överskrida 30 minuter.

Linoleum skall alltid installeras i vått lim. CascoProff XStrong ska alltid användas på ett absorberande underlag. Vid underlag av icke absorberande underlag rekommenderas 5 mm avjämningsmassa. Vid limning på nyproducerad betong rekommenderas 10 mm avjämningsmassa.

APPLICATION METHOD

1. Sprid ut limmet med en tandad spackel (6108, 6118 eller 6121). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra övervättning under angiven monteringsstid. Kontrollera att det blir en bra övervättning.
2. Montera materialet direkt eller efter en mycket kort luftningstid och vält eller gnid noga för att trycka ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Vi re-

kommenderar alltid våtlimning med CascoProff XStrong. Kontrollera alltid en god övervättning och överstig inte monteringsstiden. När limmet börjar härda är det svårt att få en bra vidhäftning. Använd vält för bästa resultat.

3. Kontrollera att hela beläggningen har full övervättning med limmet. Följ alltid ytmaterial tillverkarens rekommendationer angående limval.

TOOLS

Tandad limspackel Casco 6108, 6118 or 6121.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn, permanent torr och dammfri innan CascoProff XStrong påförs. Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, Mätt enligt RBK, se www.RBK.nu.

Fuktkvot i spånskiva 8-12 %. Temperatur +18 °C - +27 °C gäller lim, underlag och ytmaterial. Luftfuktighet 25 % - 70 % RF.

RENGÖRING AV VERKTYG

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden.

Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Lim tvätt.

För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

CascoProff XStrong
December 2020, Version 02.01
020512030110000025