



Floor Expert

Sivu 01/02
Päiväys 9.11.2015

Korvaa UUSI



CascoThan 2K

CascoThan 2K on 2-komponenttinen, vedenkestävä polyuretaaniliima kumilaattojen liimaukseen. Voidaan käyttää synteettisten kumipäällysteiden liimaamiseen sisä- ja ulkotiloissa.

TEKNISEET TIEDOT

Koostumus: Polyuretaani ja MDI-kovetin
Väri: Vaaleanruskea
Liutin: Liuotteeton
Olomuoto: Tiksotrooppinen
Ominaispaino: Noin 1 740 kg/m³
Kuiva-ainepitoisuus: Noin 100 %
Viskositeetti: Tahnamainen
Leimahduspiste: Ei ole

KÄYTTÖTIEDOT

Työskentelylämpötila: +10...23 °C ja 20–70 %:n RH.
Sekoitus: Sekoita ennen käyttöä.
Työvälineet: Hammaslasta, esim. kovametalliteräinen Casco Liimalasta 6108, 6118 tai 6119
Riittoisuus: 1 litra / 1–4 m²
Työskentelyaika: Märkäliimaus, noin 0–60 minuuttia; riippuen pintamateriaalin imukyvyistä, lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.
Kestävyys: Hyvä lämmön- ja valonkesto sekä kemiallinen kestävyys
Varastointi: Vähintään 12 kk tiiviisti suljetussa pakkauksessa yli +10 °C:n lämpötilassa. Ei tule altistaa lämpötilalle, joka on alle 0 °C tai yli 30 °C.

Materiaali	Lasta	Määrä
Kumilaatat, joissa tasainen tausta	6118	2 m ² /l
Kumilaatat, joissa epätasainen tausta	6119	1 m ² /l
Kumimatot	6108	4 m ² /l

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT

Käsittely- ja puhdistusohjeet

Työskenneltäessä liimatuotteiden kanssa on huolehdittava puhtaudesta. Työskentele aina huolellisesti ja systemaattisesti turhien roiskeiden välttämiseksi.

CascoThan 2K

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Katso kovettajaa koskevat tiedot. Puhtaus ja siisteys työskentelyalueilla ovat merkittävässä asemassa työskenneltäessä liimojen kanssa. Noudata paikallisia vaatimuksia.

Kovete 1821

Sisältää Difenyylimetaani-4,4'-di-isosyanaattia. Terveydelle haitallista hengitettynä. Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Voi aiheuttaa herkistymistä hengitettynä.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Sisältää isosyaniittia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita joillain henkilöillä. Pidä huolta hyvästä ilmanvaihdosta ja käytä suojakäsineitä ihokosketuksen välttämiseksi. Kovettumaton liima voidaan puhdistaa työvälinei^{***}





Floor Expert

asetonilla. Kovettunut liima voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti. Älä käytä puhdistukseen paineilmaa.

Lisätietoa löytyy **KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEESTA; luokitus, koostumus ja ominaisuudet.**

KÄYTTÖ

Alustan tulee olla puhdas, tasainen, kuiva ja öljytön. Lattiatasoite tulee poistaa ennen liimausta.

Ainesosien sekoitus:

Pakkausyksikkö sisältää 1,05 kg kovetetta ja 6 kg CascoThan 2K -liimaa. Yläosassa on kovete on ja alaosassa CascoThan 2K. Kaada kovete ämpäriin CascoThan 2K -liiman kanssa. Komponentit sekoitetaan hitaasti pyörivällä porakoneella. Sekoita hyvin saadaksesi homogeenisen seoksen. Valmista liimaa vain sen verran, kun ehdit käyttää noin 45 minuutin kuluessa.

Liimaus:

Kaada kaikki sekoitettu liima lattialle. Levitä sekoitettu liima alustalle hammaslastan avulla. Odota 15–20 minuuttia. Tämän ajan kuluessa liiman koostumus saostuu. Tämä estää kumilaattoja liikkumasta liikaa eikä liimaan kohdistu liikaa painetta. Jos laatat asetetaan suoraan heti liiman levityksen jälkeen, laatat liukuvat liikaa ja liima joutuu puristuksiin.

Noin 15–20 minuutin avoinajan jälkeen laatat tulee kiinnittää noin 60 minuutin kuluessa. Huomaa, että ilmoitettu aika koskee huoneenlämpötilaa. Korkeampi lämpötila lyhentää ja matalampi lämpötila pidentää liiman käyttöaikaa.

Viimeistele laattojen asennus käyttämällä mattojyrää. Laattojen liimaus tulisi suunnitella siten, että mattojyrän käyttö on mahdollista viimeistään kahden tunnin kuluttua liimauksesta. Alueille, joihin kohdistuu jännitettä, tulee asettaa hiekkasäkkejä. Ensimmäisten 4–6 tunnin aikana huoneenlämpötilassa laatoitetulla alueella kävelemistä tulisi välttää. Liimasauma kovettuu noin vuorokauden kuluessa. Matalammassa lämpötilassa, 10 °C, kovettuminen kestää noin 2–3 vuorokautta.

Ennen liimausta varmista aina, että liima on märkää.

Noudata materiaalin valmistajan suosituksia lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.

PUHDISTUS

Kovettumaton liima voidaan puhdistaa työvälineistä asetonilla. Kovettunut liima voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti. Älä käytä puhdistukseen paineilmaa.

PAKKAUS

6 + 1,05 kg

Tietomme pohjautuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvottavissamme, emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta. Vastuamme kattaa ainoastaan henkilö- tai omaisuusvahingot, joiden on todistettu aiheutuneen vioista ja puutteista valmistamissamme tuotteissa.

Sertifioitu:



Oy Sika Finland

AbOsoite:

Koskelontie 23 C / PL 49

02921 ESPOO

Puhelin: (09) 511 431

Faksi 09 511 433 00

Internet: www.casco.fi

