



Floor Expert

Sivu 01/02
Päiväys 9.11.2015

Korvaa UUSI



Parkett Elastic Plus

Lattialiima kaikenlaisten parkettien kiinnittämiseen. SMP-pohjainen, yksikomponenttinen.

- Alkali-stabiili
- Ei sisällä vettä
- Elastinen liimasauma
- Liuotteeton
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa
- Helppo käyttää, voidaan levittää seisaaltaan Casco Parkett Xpress -laitteella

TEKNISEET TIEDOT

Koostumus: SMP-polymeeri
Väri: Vaaleanruskea
Liuotin: Liuotteeton
Olomuoto: Tikсотrooppinen
Ominaispaino: Noin 1 690 kg/m³
Kuiva-ainepitoisuus: Noin 100 %
Viskositeetti: Noin 22 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 4,6 rpm, 25 °C
Leimahduspiste: Ei ole
pH: Noin 7,4

Työskentelylämpötila: +18...23 °C ja 30–60 %:n RH.
Sekoitus: Sekoita ennen käyttöä.
Työvälineet: Hammaslasta, esim. kovametalliteräinen Casco Liimalasta 6118, 6119 tai Parkett Xpress
Riittoisuus: 1 litra / 1–2 m²
Työskentelyaika: Märkäliimaus, noin 0–40 minuuttia; riippuen pintamateriaalin imukyvyistä, lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.
Kestävyys: Hyvä lämmön- ja valonkesto
Varastointi: Vähintään 12 kk tiiviisti suljetussa pakkauksessa yli +10 °C:n lämpötilassa. Ei tule altistaa lämpötilalle, joka on alle 0 °C tai yli 30 °C.

Materiaali	Lasta	Määrä
Lamelliparketti Enint. 65 %:n RH	6118	2 m ² /l
Mosaikkiparketti Enint. 65 %:n RH	6118	2 m ² /l
Billet-parketti Enint. 65 %:n RH	6119	1 m ² /l
Muut parkettityypit Yli 65 %:n RH enint. jopa 85 %:n RH	6119	1 m ² /l

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT

Käsittely- ja puhdistusohjeet

Työskenneltäessä liimatuotteiden kanssa on huolehdittava puhtaudesta. Työskentele aina huolellisesti ja systemaattisesti turhien roiskeiden välttämiseksi.

Jos liimaa joutuu iholle, puhdista iho Casco Brutal Wipes -puhdistusliinoilla.
Puhdista työvälineet lakkabensiinillä tai Casco Brutal Wipes -puhdistusliinoilla.

Lisätietoa löytyy käyttöturvallisuustiedotteen osioista luokitus, koostumus ja ominaisuudet.



Floor Expert

ESIKÄSITTELY

Ennen päällysteen asentamista varmista, että aluslattia on puhdas, tasainen ja pölytön.

Sallittu tasaisuuspoikkeama on +/- 3 mm / 2 m; lamelliparketin ja long rod -parketin tasaisuusvaatimukset ovat suuremmat. Jos aluslattia on betonia, sen tulisi olla teräshierretty ja huolellisesti imuroitu. Kipsipohjaista lattiatasoitetta ei tule hioa liimausta heikentävien hiukkasten vuoksi. Lattiatasoitetta käytettäessä tulee valita laadukas tasoite, jonka vetolujuus on vähintään 1,5 MPa. Ennen parketin asennusta huoneeseen tulee asentaa ikkunat ja ovet oikeanlaisten olosuhteiden saavuttamiseksi. Olosuhteiden tulee säilyä ennallaan vähintään viikon ajan ennen parketin asennusta.

Kaikki muu huoneen sisustus, kuten maalaus ja tapetointi, tulee saattaa valmiiksi ennen asennusta. Ilmankosteus tulisi mitata kosteusmittarilla. On tärkeää, että huoneen tulevat lämpötila- ja kosteusolosuhteet saavutetaan ennen parketin asennusta. Jos olet epävarma, ota yhteyttä Cascon tekniseen palveluun ennen asennuksen aloittamista.

KÄYTTÖ

Betonialustalla enimmäiskosteus 65 % RH, lastulevyalustalla 8–12 %. Jos betonialustalla suhteellinen kosteus on korkeampi kuin 65 % mutta enintään 85 %, ota yhteyttä tekniseen palveluumme.

IMEVÄT ALUSTAT

1. Levitä liima hammaslastalla (6118, 6119 tai Casco Parkett Xpress). Älä levitä enempää liimaa kuin hyvän kastumisen aikaansaamiseksi on tarpeen annetussa avoajassa. Älä käytä minkäänlaista pohjamaalia ennen liiman levitystä.
2. Asenna materiaali märkään liimaan. Älä levitä enemmän liimaa kuin ehdit käyttää 20 minuutin kuluessa.
3. Paina parketti hyvin kiinni alustaan varmistaen, että koko alue on kastunut liimaan.

IMEMÄTTÖMÄT ALUSTAT

Ota yhteyttä tekniseen palveluun

Noudata materiaalin valmistajan suosituksia lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.

PUHDISTUS

Jos liimaa joutuu iholle, puhdista iho Casco Brutal Wipes -puhdistusliinoilla.


Puhdista työvälineet lakkabensiinillä tai Casco Brutal Wipes -puhdistusliinoilla.

PAKKAUS

10 litraa
2 x 4,2 litran pakkaus Parkett Xpress -laitteelle

Tietomme pohjautuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvottavissamme, emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta. Vastuumme kattaa ainoastaan henkilö- tai omaisuusvahingot joiden on todistettu aiheutuneen vioista ja puutteista

Sertifioitu:



Oy Sika Finland

AbOsoite:
Koskelontie 23 C / PL 49
02921 ESPOO
Puhelin: (09) 511 431
Faksi 09 511 433 00

