



Floor Expert

Sida 01/02
Datum 2018-12-07

Ersätter 2017-11-06



Parkett Elastic Plus

Golvlim för limning av alla typer av parkett. SMP-baserat, 1-komponents lim.

- Alkalistabil
- Innehåller inget vatten
- Elastisk limfog
- Fri från lösningsmedel
- Lämplig för golvvärme
- Enkel applicering, kan påföras stående med Casco Parkett X pressmaskin

TEKNISKA DATA

Bas: SMP
Utseende: Ljusbrun
Lösningsmedel: Inga
Konsistens: Tixotrop
Densitet: ca 1 690 kg/m³
Fastämnehalt: ca 100 %
Viskositet: ca 22 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 4,6 rpm, 25°C
Flampunkt: Ingen
pH: ca 7,4

Arbetstemperatur: +18°C till +23°C och 30–60 % RH.
Blandning: Omrörs innan användning.
Verktyg: Tandad murslev t.ex. Casco hårdmetallspackel 6118, 6119 eller Parkett X pressmaskin
Åtgång: 1–2 m²/1 liter
Applikationstid: Våtlimning, ca 0–40 minuter; beroende på ytans absorptionsförmåga, temperatur och relativ fuktighet.
Tålighet: Bra värme- och ljusstålighet.
Lagringstid: Minst 9 månader i hink och i korv om lagring sker i lägst +10°C i välförsluten förpackning. Får inte utsättas för temperaturer under 0°C eller över 30°C.

Material	Spackelspade	Mängd
Lamellparkett Max. 65 % RF	6118	2 m ² /l
Mosaik-/stavparkett Max. 65 % RF	6118	2 m ² /l
Enkel parkett Max. 65 % RF	6119	1 m ² /l
Alla sorters parkett Över 65 % RH. Upp till max. 85 % RF	6119	1 m ² /l

MILJÖASPEKTER

Instruktioner för hantering och rengöring

När lim används är det viktigt att iaktta renlighet. Var därför alltid försiktig och systematisk så att onödigt spill undviks.

Om limmet kommer i kontakt med hud ska den tvättas med Casco Brutal Wipes. Rengör verktyg med lacknafta eller Casco Brutal Wipes.

För mer information, se säkerhetsdatablad, klassificering, sammansättning och egenskaper.

FÖRBEHANDLING

Följ gällande HusAMA. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan produkten påförs. Jämnheten ska minst vara Klass A (+3 mm över 2 m), flerskiktad parkett och långstavparkett kan ha högre krav på jämnheten.



Floor Expert

Om underlaget är av betong ska det ståslipas och dammsugas noga. Om underlaget har en gipsbaserad utjämningsmassa ska det inte slipas eftersom det då kan uppstå dammpartiklar som försämrar fasthäftningen. Om avjämningsmassa används ska den ha en ytdraghållfasthet på minst 1,5 MPa för laminerade parkett, mosaik och basparkett. Kravet för nedlimning av kubb och homogena plankgolv är 2,0 MPa.

Fönster och dörrar ska ha monterats i det rum där parketten ska läggas så att rätt förhållanden råder, se ovan. Dessa förhållanden måste råda i minst en vecka innan parketten läggs.

All annan rumsdekoration såsom måleri och tapetsering ska ha färdigställts innan montering sker. Luftfuktigheten ska mätas med en hygrometer. Det är viktigt att den temperatur och luftfuktighet som kommer att gälla framöver har uppnåtts innan parketten läggs. Vid oklarheter: Kontakta vår tekniska avdelning för rådgivning innan installation påbörjas. Maximal fuktighet i betong: 65 % RH, fukthalt i spånskiva 8–12 %. Kontakta vår tekniska service om fuktigheten i betongen är mer än 65 % RH.

APPLICERING

PÅ ABSORBERANDE UNDERLAG

1. Sprid ut limmet med en tandad limspridare (6118, 6119 eller Casco Parkett X pressmaskin). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra total övervättning under angiven monterings tid (gäller inte vid fukt i underlager över 65 % RF). Använd inte någon sorts primer innan limmet påförs.
2. Montera materialet mot det våta limmet. Sprid inte ut mer lim än vad som kan användas inom 20 minuter.
3. Tryck fast parketten mot limmet och kontrollera att hela ytan har full kontakt med limmet.

PÅ ICKE-ABSORBERANDE UNDERLAG

Vänligen kontakta teknisk service

Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller temperatur och RF och fuktkvot i materialet.

För limning med Parkett X pressmaskin se separat instruktion, kontakta teknisk service.

RENGÖRING

Om limmet kommer i kontakt med hud ska den tvättas med Casco Brutal Wipes.

Rengör verktyg med lacknafta eller Casco Brutal Wipes.

FÖRPACKNING

10 liter

2 X 4,2 liter för Parkett X pressmaskin

Vår information är baserad på laboratorietest och praktisk erfarenhet och kan därför ses som vägledning vid val av produkt och arbetssätt. Eftersom användarens arbetsförhållanden är utom vår kontroll tar vi inget ansvar för resultaten. Vårt ansvar täcker bara person- eller egendomsskada som har bevisats bero på felaktigheter eller defekter i någon av de produkter vi har tillverkat.

Certifierat enligt:



Sika Sverige AB

Postadress:

Box 8061

163 08 Spånga

Telefon: 08-621 89 00

Fax: 08-621 89 89

Webb: www.casco.se

