

## Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD		
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX HS 50			SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F

## Belagsverklebung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Bemerkungen
<b>Rollenkollektion für den Objektbereich</b>				
AltroDebolon R450.1 Silence Altro Debolon P450.1 Silence R450 Silence /P450 Sikence R250 Silence /P250 Silence Altro Debolon R300.1 Altro Debolon P300.1 R300 /P300	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A2	ca. 250 g/m <sup>2</sup>	
	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	250 -300 g/m <sup>2</sup>	
	SCHÖNOX® MULTI OBJEKT Multifunktions-Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	280- 300 g/m <sup>2</sup>	
	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff	TKB A2	ca. 500 g/m <sup>2</sup>	
Altro Debolon R200.1 Silence Altro Debolon P200.1 Silence R200/ P200 Silence	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 260-280 g/m <sup>2</sup>	
	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 250-300 g/m <sup>2</sup>	
	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff	TKB A2	ca. 500 g/m <sup>2</sup>	
<b>Rollenkollektion für den Wohnbereich</b>				
R50 Silence	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 260-280 g/m <sup>2</sup>	
	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 250-300 g/m <sup>2</sup>	
	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff	TKB A2	ca. 500 g/m <sup>2</sup>	

Modulkollektion				
<b>M500 V Silence</b>	<b>SCHÖNOX® iFLOOR® Rollklebstoff auf Dispersionsbasis</b>	Rolle	ca. 80 g/m <sup>2</sup>	
	<b>SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff</b>	TKB A1/A2	ca. 250-300 g/m <sup>2</sup>	
	<b>SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff</b>	TKB A1/A2	ca. 160-280 g/m <sup>2</sup>	
	<b>SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff</b>	TKB A2	ca. 500 g/m <sup>2</sup>	
<b>Rollenkollektion für den Objektbereich</b>				
<b>Altro Aquarius Altro Classic 25/ X25 Altro Stronghold 30 / K30 Altro Walkaway 20 / VM 20</b>	<b>SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff</b>	TKB A1/A2	ca. 280 g/m <sup>2</sup>	
	<b>SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff</b>	TKB A1/A2	ca. 250-300 g/m <sup>2</sup>	
	<b>SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff</b>	TKB A2	ca. 500 g/m <sup>2</sup>	
<b>Altro Walkaway VM 20 SD</b>	<b>SCHÖNOX® COMBILEIT ® Ableitfähiger Universal-Dispersionsklebstoff</b>	Doppelzahnung/ fein	ca. 300 g/m <sup>2</sup>	
	<b>SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff</b>	TKB A2	ca. 500 g/m <sup>2</sup>	
<b>Altro Tierra</b>	<b>SCHÖNOX® COMBILEIT ® Ableitfähiger Universal-Dispersionsklebstoff</b>	Doppelzahnung/ fein	ca. 300 g/m <sup>2</sup>	

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder unter [www.condor-group.eu](http://www.condor-group.eu)