



SCHÖNOX PL

Univerzální podlahová cementová hmota s velkým podílem umělé pryskyřice, oblíbená pro své zpracovatelské vlastnosti mezi všemi řemeslníky |

- do vnitřního i vnějšího prostředí
- velmi pevná a tvrdá
- vodonepropustná
- hydraulicky tuhnoucí
- stabilní
- obohacená umělou pryskyřicí
- vhodná na podlahové vytápění
- nastavitelná pískem bez ztráty pevnosti
- tl. vrstvy: 1-10 mm (nenastavené), 10-30 mm (nastavené křemičitým pískem)

Použití: pro tmelení děr a štěrbin na stěnách a podlahách, k opravám schodišťových stupňů, vyplnění spár a rýh, omítání a vyhlazování, zdění, vyrovnávání podkladu, opravy fasád a ornamentů.

| www.schonox.cz |



- doba zpracování 15 minut
- připraven pro pokládku po 2 hod.
- spotřeba 1,6 kg/m²/mm



SCHÖNOX[®]
A SIKA BRAND



SCHÖNOX BM 10

Jemná cementová stěrka pro plnění, vyrovnávání a uhlazování stěnových a stropních konstrukcí |

- do vnitřního i vnějšího prostředí
- odolná proti mrazu
- vodonepropustná
- hydraulicky tuhnoucí
- velmi hladká aplikace
- velmi hladká struktura malty
- modifikovaná syntetickými pryskyřicemi
- velká laminační stabilita
- bezpečná aplikace a víceúčelové použití
- tl. vrstvy: 1–10 mm (nenastavené), 10–20 mm (nastavené křemičitým pískem)

Použití: k vyrovnávání a vyhlazování bazénů, fasád a sjednocení pohledových betonů.



- doba zpracování 20 minut
- připraven pro pokládku po 24 hod.
- spotřeba 1,2 kg/m²/mm



Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

www.sika.cz

www.schonox.cz



SCHÖNOX is a brand of the Sika Group



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle ČSN ISO 9001 a 14001.

