

Tuote ja tuotekuvaus	Kerrospaksuus	Käveltävissä aikaisintaan (+18°C, RH 50%)	Päällystettävissä aikaisintaan (+18°C, RH 50%)	Astia-aika (+18°C, RH 50%)	Menekki	Soveltuvat kohteet	Päästöluokitus	Käyttöalue	Lujuusluokitus CE-luokitus EN 13813
<b>SCHÖNOX SP-X</b> Pölymätön Itsesiliävä lattiatasoite	0,5-25mm	n.3 tuntia	n.16 h 0,25-10mm n.24 h 10-25mm	n.40 min	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	Lattialämmitys Märkätilat Pumpattavissa	EC1	Sisäkäyttöön	CT-C35-F7
<b>SCHÖNOX SP</b> Itsesiliävä lattiatasoite	0,5-25mm	n.3 tuntia	n.24 h 0,5-15mm n.48 h 15-25mm	n.25 min	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	Lattialämmitys Märkätilat Pumpattavissa	M1/EC1	Sisäkäyttöön (Maali-/epoksinnoite yli 3mm kerroksille)	CT-C35-F7
<b>SCHÖNOX CLS</b> Valukaatolattioiden tekoon jossa rajoitettu itsesiliävyyttä (sisältää kuituja)	5-70mm	n.1,5 tuntia	1-3 vrk 50mm	n.20 min	1,9 kg/m <sup>2</sup> /mm	Lattialämmitys Märkätilat Pumpattavissa	M1/EC1	Sisäkäyttöön Esim. Betonille, puukuitu- ja kipsilevyille kaatojen tekoon	CT-C25-F6
<b>SCHÖNOX US</b> Itsesiliävä lattiatasoite	3-40mm	n.3 tuntia	n.24 h 1-10mm jonka jälkeen 8 mm/ 24 tuntia	n.45 min	1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	Lattialämmitys Märkätilat Pumpattavissa	EC1	Sisäkäyttöön	CT-C25-F6
<b>SCHÖNOX TX</b> Itsesiliävä lattiatasoite Pölymätön	3-40mm	n.4 tuntia	24 h 1-10mm 3 vrk 20mm 4 vrk 30mm 5 vrk 40mm	n.45 min	1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	Lattialämmitys Märkätilat Pumpattavissa Terassit	M1/EC1	Sisä- ja ulkokäyttöön Sopii hyvin lattialämmitys- kaapeleiden peittämiseen	CT-C20-F6
<b>SCHÖNOX TXF</b> Itsesiliävä lattiatasoite (sisältää kuituja)	3-40mm	n.3 tuntia	24 h 1-10mm 3 vrk 20mm 4 vrk 30mm 5 vrk 40mm	n.45 min	1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	Lattialämmitys Märkätilat Pumpattavissa	EC1	Sisä- ja ulkokäyttöön Esim. Betonille, puukuitu- ja kipsilevyille	CT-C25-F6
<b>SCHÖNOX ZM</b> Itsesiliävä lattiatasoite	1-10mm Hiekan lisäyksellä 10-20mm	n.2 tuntia	24 h 5mm 48 h 10mm	n.30 min	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	Lattialämmitys Pumpattavissa	M1/EC1	Sisäkäyttöön Esim. Betonille, puukuitu- ja kipsilevyille	CT-C30-F7
<b>SCHÖNOX ZM RAPID</b> Itsesiliävä lattiatasoite (sisältää kuituja)	1-10mm	n.1-1,5 tuntia	n.1-1,5 tuntia	n.20 min	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	Lattialämmitys Pumpattavissa	M1/EC1	Sisäkäyttöön Esim. Betonille, puukuitu- ja kipsilevyille	CT-C50-F10
<b>SCHÖNOX EF</b> Käsilevitteinen lattiatasoite Pölymätön Pikatasoite	1-20mm 20-30mm Kvartsihiekan 0-3mm lisäyksellä	n.1 tunti	n.2 tuntia	n.20 min	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	Lattialämmitys Märkätilat	M1/EC1	Sisäkäyttöön Esim. paikkaukset, yleistasoitukset ja kaatojen tekoon	CT-C20-F7
<b>SCHÖNOX FIN</b> Käsilevitteinen lattiatasoite Pölymätön pikatasoite	1-5mm paikallisesti 20 mm	n.1 tunti	n.2-3 tuntia	n.20 min	1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm	Lattialämmitys Märkätilat	M1/EC1	Sisäkäyttöön (ei tarvitse välttämättä erillistä pohjustusta)	CT-C25-F5
<b>SCHÖNOX SEB PLUS</b> , Pikabetoni Käsilevitteinen (maakostea massa)	10-80mm Uivana 35-80mm	n.6 tuntia	n.3 - 7 vrk	n.45 min	1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	Lattialämmitys Märkätilat Parvekkeet Terassit		Sisä- ja ulkokäyttöön Esim. Pintalaattavaluihin, Parvekkeet lattiakaivojen asennusvalut	CT-C60-F6
<b>SCHÖNOX FS</b> Käsilevitteinen Lattia- ja seinäpintojen korjausmassa	1-200mm	n.2 tuntia	2-24 tuntia	n.45 min	1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm	Lattialämmitys Märkätilat		Sisä- ja ulkokäyttöön Voidaan käyttää myös kiinnityslaastina	Puristuslujuus yli 15 N/mm <sup>2</sup>
<b>SCHÖNOX PL PLUS</b> Käsilevitteinen Lattioiden ja seinien tasoittamiseen	3-30mm	n.2 tuntia	n.2 h keraamiset päällysteet n.24 h muut pääl- lysteet	n.30 min	1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	Lattialämmitys Märkätilat	M1/EC1	Sisä- ja ulkokäyttöön Soveltuu hyvin uima-altaisiin	CT-C7-F3
<b>SCHÖNOX XA</b> Itsesiliävä ja kutistumaton Erikoiskipsipohjainen, pH ≥ 7 Lattiatasoite	1-10mm	n.3 tuntia	n.48 h (3mm)	n.30 min	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	Lattialämmitys Pumpattavissa	EC1 M1	Sisäkäyttöön  Huom. myös heikot alustat	CA-C20-F6
<b>SCHÖNOX AP</b> Itsesiliävä ja kutistumaton Erikoiskipsipohjainen, pH Pölymätön lattiatasoite	1-30mm 10-45mm Kvartsihiekan 0-3mm lisäyksellä	n.2 tuntia	n.24 h 1-5mm jonka jälkeen 3 mm / 24 tuntia	n.30 min	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	Lattialämmitys Pumpattavissa	M1/EC1	Sisäkäyttöön Tasoittamiseen ja oikaisuun Huom. myös heikot alustat	CA-C30-F7
<b>SCHÖNOX ADE</b> Itsesiliävä ja kutistumaton Erikoiskipsipohjainen, pH ≥ 7 Lattiatasoite	3-60mm	n.4-5 tuntia	n.24 h 3-5mm 5-7 vrk 10 mm (viikko / 10mm)	n.40 min	1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	Lattialämmitys Pumpattavissa	M1	Sisäkäyttöön  Huom. myös heikot alustat	CA-C30-F7
<b>SCHÖNOX APF</b> Itsesiliävä ja kutistumaton Erikoiskipsipohjainen, pH ≥ 7 Kuituvahvistettu lattiatasoite	3-15mm	n.3 tuntia	n.24 h 5mm jonka jälkeen 3 mm / 24 tuntia	n.30 min	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	Lattialämmitys Pumpattavissa	EC1	Sisäkäyttöön  Huom. myös heikot alustat sekä puualustat	CA-C35-F10
<b>SCHÖNOX DSP</b> Itsesiliävä Korkealujuuksinen Teollisuuslattiatasoite	4-15mm 15-50mm Kvartsihiekan 0-3mm lisäyksellä	n.3 tuntia	n.24 h 5mm  n. 48 h 5mm Epoksi- ja PU-pinnoite	n.30 min	1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	Lattialämmitys Märkätilat Pumpattavissa	EC1-R	Sisä- ja ulkokäyttöön Voidaan pinnoittaa maali/ epoksinnoiteella tai jättää tasoitepinnalle	CT-C40-F7-A6
<b>SCHÖNOX KH</b>	Pohjuste imeville alustoille. Menekki 50-200 g/m <sup>2</sup> alustan imukyvyistä ja sekoitususteesta riippuen. Kuivumisaika 1-24 tuntia. Sekoitussuhteet: imukyvyyn vähentäminen 1 litra pohjustetta + 5 litraa vettä, tartunnan parantaminen 1 litra pohjustetta + 3 litraa vettä, vedenriestyksen pohjusteena 1 litra pohjustetta + 3 litraa vettä, kipsi ja puualusta 1 litra pohjustetta + 1 litra vettä (kuivuminen 24 tuntia). Sisä- ja ulkokäyttöön.								
<b>SCHÖNOX SHP</b>	Pohjuste imevämättömille alustoille (keraamiset laatat, metalli, epoksimaalit/massat) menekki n.7m <sup>2</sup> /litra. Kuivumisaika 1-3 tuntia. Käytetään ohentamattomana. Ei sovellu PUR-päällysteille lattiainertäimille. Tämän tyyppiset alusmateriaalit tulevat normaalisti poistettua.								

