







SCHÖNOX® aDECO® KS

Universeller spritzfähiger Leichtspachtel für Füll-, Fleck- und Flächenspachtelungen

SCHÖNOX aDECO KS ist eine wetterbeständige weiße Spezialspachtelmasse auf hoch kunstharzvergüteter Weißzement-Basis. Besonders geeignet für Spachtelungen an Fassadenflächen, in Feuchträumen und ähnlich stark beanspruchten Flächen.



Produkteigenschaften

- EMICODE EC 1^{PLUS}:
sehr emissionsarm
- spritzbar
- rollfähig
- lange Verarbeitungszeit
- sehr standfest
- hoher Füllgrad
- zementbasiert
- sehr geringer Verbrauch
- ideal für außen und hochbelastete Bereiche
- hervorragende Haftung auf nahezu allen Untergründen
- geschmeidig in der Verarbeitung
- diffusionsfähig
- geeignet für Feuchträume und ähnlich stark beanspruchte Flächen
- in der Regel ohne Haftvermittler einsetzbar
- Schichtdicken bis 10 mm
- auf allen sauberen, fett- und ölfreien Untergründen einsetzbar
- Trocknung durch Hydratation
- chromatarm gem. REACH

Anwendungsbereiche

SCHÖNOX aDECO KS ist geeignet zum Füllen, Glätten und vollflächigen Spachteln von:

- Fassadenflächen (z.B. festsitzende Rau- und Kratzputze)
- rauen Untergründen
- ungleichmäßig abgeschleibten, glatten Feinputzflächen, z.B. Gipsputze, Zementputze
- Putzansätzen
- Flächen mit Lunkern
- Mauerwerk
- Trockenbauelementen
- alten Glasvliesstapeten
- alten Flocksysteimen
- Keramischen Belägen
- Beton und Leichtbeton
- tragfähigen Altbeschichtungen
- Decken- und Wandflächen

Anforderungen an den Untergrund

- Ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit und Formstabilität
- Sauber, frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen störenden Zwischenschichten.
- Trenn-, Sinterschichten, Verunreinigungen u.ä. sind durch geeignete Maßnahmen zu entfernen.
- Nicht tragfähige Altbeschichtungen, z.B. Leimfarben, sind zu entfernen.
- Es gelten die Anforderungen der jeweils gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter.
- Belagsspezifische Untergrundanforderungen sind den technischen Produktinformationen der Belagshersteller zu entnehmen.

Grundierungen

- **Nicht saugende und normal saugende Untergründe:**
müssen nicht grundiert werden
- **Stark saugende Untergründe (außen):**
mit SCHÖNOX VD FIX grundieren.
- **Stark saugende Untergründe (innen):**
mit SCHÖNOX VD (1:3) oder SCHÖNOX KH FIX grundieren.

Mischungsverhältnis

- für 15,0 kg SCHÖNOX aDECO KS KS
ca. 7,25 l Wasser
- ca. 7,75 l Wasser bei Roll- und Spritzauftrag

Verarbeitungsempfehlung

- SCHÖNOX aDECO KS KS in einem sauberen Gefäß durch Einrühren in kaltes, sauberes Wasser homogen anmischen. Empfohlen wird die Benutzung einer Rührmaschine mit 750 - 1500 U/min.
- Wir empfehlen einen Spiralrührer (z.B. Karl Dahm Wendelrührer, Durchmesser 120 mm) zu verwenden.

Technische Daten

- Basis: Weißzement mit Kunstharzvergütung und Leichtfüllstoffen
 - Topfzeit: ca. 6 - 8 Stunden bei 18 °C
 - Farbe: weiß
 - Trocknungszeit:
- bis 5 mm nach ca. 24 Std.
 - Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur: nicht unter + 7 °C
 - Materialverbrauch:
ca. 0,8 kg/m²/mm
- Alle Angaben sind ca. Werte und unterliegen klimatischen Schwankungen.



SCHÖNOX® aDECO® KS

- Spachtelmasse mit der Rolle, einem rostfreien Edelstahlglätter oder einem Airless Gerät auftragen.
- Zur maschinellen Verarbeitung eignen sich z.B. Airless Geräte der Firma Wagner, Heavy Coat ab Klasse 10 oder gleichwertig.
- Empfohlene Düsen ≥ 535 , Schlauchdurchmesser DN 10 oder DN 13, max. Schlauchlänge 17,5 m.
- Bei Arbeitsunterbrechungen den Druck zur Vermeidung einer Düsenverstopfung grundsätzlich mindern.
- Je nach Verarbeitungsbedingungen sind Zwischenreinigungen der Maschine erforderlich.
- Durch verzögertes Nachglätten oder zweifachen Auftrag, kann eine Poren-/Kraterbildung auf z.B. Betonuntergründen minimiert werden.
- Zum Füllen von Vertiefungen eine festere Konsistenz einstellen als für vollflächige Spachtelungen.
- Bei Fleckspachtelungen die Alkalität des Untergrundes für nachfolgende Beschichtungen oder Wandbeläge beachten.
- Vor der weiteren Beschichtung mit Anstrichen, Kunstharzputzen, Tapeten und Wandbelägen sind die Verarbeitungsempfehlungen des jeweiligen Herstellers zu berücksichtigen.
- Arbeitsgeräte können sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

Verpackung

- 15,0 Papiersack mit Tragegriff

Lagerung

- SCHÖNOX aDECO KS kühl und trocken lagern.
- Haltbarkeitsdauer 1 Jahr (im ungeöffneten Gebinde).
- Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen und möglichst zügig zu verbrauchen.

EPD – Eigendeklaration

SCHÖNOX aDECO KS KS

Hiermit bestätigt die Sika Deutschland GmbH, dass das Produkt die Kriterien der Umwelt-Produktdeklaration für mo-

difizierte mineralische Mörtel der Gruppe 2 erfüllt.

UMWELT-PRODUKTDEKLARATION

nach ISO 14025 und EN 15804

Deklarationsinhaber

FEICA - Association of the European Adhesive and Sealant Industry

Herausgeber

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Programmhalter

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Deklarationsnummer

EPD-FEI-20160042-IBG1-EN

Ausstellungsdatum

23.05.2016

Gültig bis

22.05.2022

Entsorgung

- Verpackung ist einem Verpackungs-Recyclingsystem gemeldet. Bitte restentleerte Gebinde dem Sammelsystem zuführen.
- Für die Entsorgung von Produktresten, Waschwasser und Gebinden mit Produktresten, bitte die örtlichen behördlichen Vorschriften beachten.
- Materialreste können getrocknet oder durchgehärtet als Gewerbeabfall oder Restmüll entsorgt werden.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: sehr emissionsarm

GISCODE

- ZP1 - Zementäre Produkte, chromatarm

Hinweise

- Trotz hoher Kunstharzvergütung ist die Spachtelmasse nach Aushärtung sehr gut schleifbar.
- Alle Angaben gelten für Norm-Bedingungen und beziehen sich auf die ungestreckte Spachtelmasse.
- SCHÖNOX aDECO KS KS enthält Zement. Reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch, deshalb Haut, Augen und Atmungsorgane schützen. Staub nicht einatmen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen.

Bei Augenkontakt zusätzlich Arzt aufsuchen.

- Bitte beachten Sie bei Zusatzprodukten die entsprechenden Produktdatenblätter. In Zweifelsfällen empfehlen wir, weitere Herstellerinformationen einzuholen.

SCHÖNOX® aDECO® KS

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.



Das Sika Managementsystem ist nach ISO 9001 und 14001 von der SQS zertifiziert.

Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. (02547) 910-0

Fax (02547) 910-101

E-mail: info@schoenox.de

www.schoenox.de