

Montážní lepidlo s mnohostranným využitím

Oblasti použití

- jako "tekuté hřebíky" k lepení rohových lišt a přechodů
- vhodné na nerezovou ocel, hliník, laminátové desky, sklo, dlaždice, korek a dřevo
- přilnavost na studené i vlhké povrchy
- do vnitřního i vnějšího prostředí

Vlastnosti

- dobrá přilnavost na vlhké povrchy
- vynikající vlastnosti v jakýchkoli povětrnostních podmínkách
- vynikající adheze na široké spektrum materiálů bez nutnosti penetrace
- snadná aplikace
- velmi dobrá odolnost vůči teplotě a vlhkosti

Pokyny k užívání

- Povrch musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, hydroizolací a jiných nečistot. Odstraňte prach, špínu, vodu, led apod.
- Pro dosažení požadované čistoty je vhodné povrch vykartáčovat, přebrousit nebo vyčistit rozpouštědlem.
- Produkt v kartuši se aplikuje pomocí pistole. Pro neporézní nebo velké plochy, vytlačte lepidlo na podklad v pruzích vedle sebe. Přitlačte lepené části k sobě tak, aby lepidlo smočilo obě lepené plochy. Pro dosažení lepší přilnavosti od sebe části na několik sekund oddělte, nechte lepidlo odvětrat a znovu je k sobě přitlačte.
- Při lepení těžkých těles je vhodná fixace objektu do doby dostatečného vytvrzení. Délka doby fixace je závislá na tloušťce vrstvy lepidla, za normálních podmínek cca 24 hodin.
- Při lepení velkých kovových ploch a jiných nesavých materiálů aplikujte lepidlo v pruzích tak, aby mezi pruhy mohl prostupovat vzduch a odvětrat rozpouštědlo.

Omezení

- Casco Fix-it není vhodný pro lepení polystyrenu.
- Krom jiného není výrobek doporučován pro lepení pod vodní hladinou, lepení PE, PP, teflonu a bitumenových povrchů.

Manipulace a pokyny k čištění

- Při práci s lepidlem dodržujte čistotu. Vždy pracujte opatrně a systematicky, aby nedošlo k nežádoucímu úniku materiálu.
- Znečištěnou kůži umyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
- Skvrny od lepidla lze po zaschnutí seškrabat. Lze je též odstranit pomocí etylacetátu.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nevylévejte do kanalizace.

Vliv na životní prostředí

- Další informace o bezpečnosti a ochraně zdraví naleznete v bezpečnostním listu.



Technické údaje

- základ: syntetický kaučuk v rozpouštědlech
- Systém vytvrzování:**
- rozpouštědlo: alifatické uhlovodíky a MEK (methyl-ethyl-ke-ton)
- konzistence: hladká, tixotropní hmota
- hustota: cca 1040 kg/m³
- obsah sušiny: cca 60 %
- bod vzplanutí -4 °C
- barva: světle šedá pasta
- teplotní odolnost: -40 °C do +90 °C, krátkodobě až do +100 °C

Údaje o použití

- teplota při zpracování: -5 °C až +30 °C
- nářadí: kartušová pistole
- doba aplikace: 0-15 minut (23 °C/50 % RH)
- trvanlivost: 2 roky v uzavřené kartuši

Uvedené doby zasychání a dalšího zpracování ovlivňují okolní podmínky, jako je teplota, vlhkost vzduchu, sluneční záření, povětrnostní podmínky atd.



Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikací v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Obchodním podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle ČSN ISO 9001 a 14001.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel.: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

<http://www.schonox.cz>



SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group

