

Epoxibunden tunnbadstränning. För dränning av balkonger och terrasser med keramik eller natursten som utsätts för väderpåverkan. Konstruktionen ska vara tätad med bitumenmatta eller dyligt. Dränerar och förhindrar stående vatten och vattensamlingar och motverkar utfällningar och sprucken keramik på grund av frostsprängning. Ingår i SCHÖNOX BALTERRA®-system. För utomhusbruk.

Egenskaper

- Tunnbadstränning, för att inte vattnet ska bli stående i konstruktionen
- Komponent I SCHÖNOX BALTERRA®-system
- Tillsats: SCHÖNOX Monokorn 2 – 3 mm
- Minsta skiktjocklek: 8 mm
- För utomhusbruk
- Minimerar frostsprängning
- Minimerar utfällningar

Användningsområde

SCHÖNOX EP DRAIN är lämpligt för tunnbadstränning på befintliga tätningar av balkonger och terrasser under:

- Keramik
- Natursten

Underlag

- Underlaget ska med hjälp av rotbruk eller spackel försees med ett fall på minimum 2 %.
- Därefter vattentätas underlaget med membranet SCHÖNOX 1K-DS. Produkten appliceras i två steg, följ instruktionerna i produktdatabladet.
- I övergången mellan fasad och balkong/terrass ska Vinkelband ST monteras.

Förberedelse av underlaget

- Underlaget ska vara väl rengjort och fritt från olja, fett och liknande
- Underlaget ska vara fast, torrt och bärkraftigt
- Avlägsna svaga ytskikt mekaniskt

Hälsa och miljö

Märkning: Irriterande och miljöfarlig. Farligt vid inandning och förtäring. Frätande. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Hanteringsföreskrifter: Innehåller epoxiförening. Se mer information kring hantering och skyddsutrustning i säkerhetsdatabladet.

För ytterligare information se säkerhetsdatablad och miljödeklarationen.

Produkten omfattas av hårdplastföreskrifterna, följ Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:18

Rengör omedelbart verktygen med rengöringsmedel.

Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

Blandning

- Den färdigblandade SCHÖNOX EP DRAIN (1,5 kg) räcker till 25 kg SCHÖNOX MONOKORN 2 – 3 mm.

Bruksanvisning


- Blanda först ihop EP DRAIN Komponent A och B till en homogen massa.
- Blanda därefter 25 kg SCHÖNOX MONOKORN 2 – 3 mm med den färdigblandade SCHÖNOX EP DRAIN enligt anvisningen. Vispa till en homogen massa, använd maskinvisp 600 varv/minut, och tills massan får en glansig yta.
- Fördela massan över med hjälp av EP DRAIN speciella rätskiva. Rätskivan har ställbara ben vilket underlättar att jämna till fallet på underlaget. För att en minsta skiktjocklek på 8 mm ska erhållas, efter applicering och utjämning, ställs benen på rätskivan på 10 mm avstånd/skiktjocklek
- Applicera inte mer material än att det inom en armlängds avstånd lätt kan utjämnas
- Maskinell polering behövs inte
- Tunnbadstränning ska skyddas mot direkt regn medan det härdar
- Efter 1 dygn är ytan redo för montering av keramik

Plattsättning och Fogning

- Montera keramik med någon av SCHÖNOX fästmassor som är extra tåliga för väderväxlingar. SCHÖNOX TT S8 och SCHÖNOX TT S8 Rapid är båda flytande fästmassor vilka ger 100 % täckning något

Teknisk data

- Typ: 2-komponents dräneringsbruk
 - Färg: Grå
 - Skiktjocklek: Min 8 mm
 - Öppentid: Ca 1 timme +20°C
 - Gångbar: Efter ca 16 timmar.
 - Arb. Temp: Ej under 10 °C.
 - Åtgång: 10 kg färdigblandat
- Bruk (epoxi + monokorn) Räcker Till 1 m² med 8 mm tjocklek.



| SCHÖNOX[®] EP Drain

3766

Produktinformation
2014-12-10 Ersätter: Ny

som krävs vid montering av keramik utomhus. För natursten rekommenderas SCHÖNOX Q9 W som då används med dubbelstrykningsmetoden (fästmassan stryk på både underlag och platta)

- Fogning utförs med den snabba universalfogen SCHÖNOX SU
- Vid natursten och är porig eller har känslig yta bör en provfogning först utföras.

Förpackning

- 1,0 komponent A + 0,5 kg komponent B.
Blandas med 25 kg SCHÖNOX Monokorn.

Lagring

- SCHÖNOX EP Drain förvaras torrt och frostfritt.
- 18 månader i oöppnad förpackning

Tips

- Utsätt inte massan för vatten under arbetsprocessen. Alkalisk luftfuktighet påverkar hårdheten på massan.

Informationen är baserade på laboratorie-utredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa användaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom användarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

SIKA SVERIGE AB
Box 11550
163 08 Spånga
T +46 8 621 79 00
www.schonox.se