

SCHÖNOX iFIX är ett snabbt 2-komponents vattentätt lim för limning av SCHÖNOX WSF, överlapp och WetStop tillbehör. Plattsättningsbar efter 1 timme på absorberande underlag. En produkt för alla moment. Används inomhus på både golv-och vägg.

Egenskaper

- Testad och godkänd enligt Etag 022
- EC1 Plus
- M1
- Snabbhärdande
- Dammreducerad
- Vattentät
- Rollbar
- Flexibel
- Spricköverbyggande
- För golvvärme
- Åldersbeständig
- Mycket god vidhäftning
- Enkel att applicera
- Lågt krominnehåll enligt REACH

Användningsområde

SCHÖNOX iFIX används för att montera tätskiktsfolien SCHÖNOX WSF och WetStop tillbehör i privata våtrum, offentliga våtrum och ångbastur innan montering av keramik.

- Limning av SCHÖNOX WSF
- Limning av överlapp
- Limning av WetStop tillbehör

Underlag

- Betong
- Cementbaserad puts
- Gipsbaserad puts
- Gipsskivor
- Våtrumsskivor

Förbehandling av underlag

- Underlaget ska vara stabilt, fast, väl rengjort och fritt från olja, fett, damm och liknande som kan försämra vidhäftningen.
- Svaga och lösa ytor avlägsnas mekaniskt.
- Max fuktighet i underlag 90 % RF. Träbaserade underlag ska vara torra (Fuktkvot 8-12).

Primning

- Absorberande underlag som betong och cementbaserade avjämningsmassor primas med SCHÖNOX KH 1:3 eller SCHÖNOX KH Fix.
- Gipsbaserade underlag som gipsbaserade avjämningsmassor primas med SCHÖNOX KH 1:1 med torktid 24 timmar eller SCHÖNOX KH Fix med torktid 1 timme.
- Täta underlag som gamla keramiska beläggningar primas med SCHÖNOX SHP.

Blandning

Blanda pulver och dispersion till en homogen massa. Maskinvisp rekommenderas. Blandningstid ca 3 minuter.

SCHÖNOX iFIX 7,8kg Set

- 3,0 kg pulver blandas med 4,8 kg dispersion

SCHÖNOX iFIX 2,35 kg Set

- 0,9 kg pulver blandas med 1,45 kg dispersion

Teknisk data

- **Typ:**
2-komponents vattentätt lim.
- **Brukstid i hink:**
Ca 45 minuter
- **Öppentid:**
Ca 15 minuter
- **Arb.temp:**
Min. +5°C
- **Temp.beständ:**
(härdad): -20°C till +70°C
- **Beläggningsbar:**
Efter 1 timme på absorberande underlag.
Efter 12 timmar på täta underlag.
- **Åtgång:**
Ca 0,75 kg /m²
- **Färg:**
Vit

Ovanstående tider är angivna efter



Bruksanvisning

- Blanda pulver och dispersion till en homogen massa. Använd maskinvisp. Blandningstid 3 minuter.
- Applicera ett jämt lager med roller
- Montera SCHÖNOX WSF och säkerställ god övervätning. Stryk fast från mitten av våden och ut med Gnidde.
- SCHÖNOX iFIX kan användas i alla överlapp och användas till WetStop tillbehör.
- Följ alltid aktuell monteringsanvisning som finns www.schonox.se.

Förpackning

- 7,8 kg Set
- 2,35 kg set

Lagring

- 12 månader i oöppnad förpackning
- Lagras svalt och tørt

Hälsa och miljö

Märkning IRRITERANDE Xi

Innehåller cement. Irriterar huden. Risk för allvarlig ögonskada. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Ingående cement innehåller sex värt krom <2 mg/kg vid leverans och 9 månader därefter, vid lagring på torr plats. Användning därefter kan medföra ökad risk för kromeksem. Förvara förpackningen tørt och väl tillsluten.

För ytterligare information se säkerhetsdatablad och miljödeklaration.

Informationen är baserade på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa användaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom användarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



The Sika management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by SQS.

Sika Sverige AB
Box 8061
163 08 SPÅNGA
T 08-621 7900