

# SCHÖNOX® PARKETT 250

## Technický list

**Speciální bezvodé lepidlo na parkety, elastické ve stříhu, s velmi nízkými emisemi**

vhodné pro lepení 2-vrstvých a 3-vrstvých parket podle EN 13 489 na vhodné podklady. Pro vnitřní použití.

### Vlastnosti výrobku

- schválený stavebními úřady
- Stavební výrobek zkoušený na emise na základě principů DIBt - schválení č.: Z-155.10-396
- EMICODE EC 1<sup>PLUS</sup> R: velmi nízké emise, regulované
- splňuje požadavky EN 14 293
- nevyžaduje penetraci
- extrémně snadno roztíratelný
- bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610
- bezvodý, nezpůsobuje rozpínání dřeva
- zbytky lepidla lze snadno odstranit
- optimální rýhování
- měkká lepicí rýha
- vhodný pro použití na systémy podlahového vytápění
- slabý zápach
- jednosložkový
- připravený k použití
- žádná doba čekání
- dlouhá doba zpracovatelnosti

### Aplikace

**SCHÖNOX PARKETT 250 je vhodné k lepení těchto materiálů:**

- vícevrstvé parketové dílce - dvouvrstvé nebo třívrstvé parkety na savé i nesavé podklady ve vnitřním prostředí

### Požadavky na podklad

- Odpovídající pevnost, rovnost, rozměrová stabilita a suchost.
- Z podkladu odstraňte zbytky prachu, špíny, oleje, tuku a volných částic, které snižují adhezi.
- Nesoudržné vrstvy nebo všechny "drolivé" části podkladu je nutné mechanicky odstranit a podklad podle potřeby opravit pomocí vyrovnávací stěrky SCHÖNOX.
- Zbytky starých lepidel a vyrovnávací vrstvy s nedostatečnou tvrdostí je

nutné zcela odstranit pomocí vhodných mechanických prostředků.

- Platí požadavky normy DIN 18 356 "Parketářské práce".
- Přímé lepení na lité asfaltové potěry není možné.
- Pro parketové dílce o délce > 800 mm musí být podklad vyrovnaný s tolerancí podle DIN 18 202 ≤ 2 mm/m.
- Neporušených a rovných povrchů s odpovídající savostí docílíte použitím SCHÖNOX ZM nebo SCHÖNOX ZM RAPID.
- Pro pokládku parket jsou vhodné také výrobky SCHÖNOX APF, SCHÖNOX AP a SCHÖNOX AM. Dbejte, aby vyrovnávací stěrka byla dobře proschlá.
- Na minerálních podkladech lze použít SCHÖNOX KH-FIX nebo SCHÖNOX VD-FIX pro svázání zbytkového prachu před pokládkou parket (doba schnutí penetrace cca 60 minut).
- Místnosti v budovách bez suterénu je nutné izolovat proti vztlínající vlhkosti v souladu s normou.
- S požadavky na podklad pod parkety vás odkazujeme na technický list výrobce parket.
- Platí požadavky příslušných platných norem, směrnic a technických listů.

### Doporučený způsob práce

#### Pokládka parket:



- SCHÖNOX PARKETT 250 je připraven k použití.
- Parkety, které se lepí pomocí SCHÖNOX PARKETT 250, musí být aklimatizované a vlhkost dřeva musí odpovídat průměrným klimatickým podmínkám 20°C a 50 % r.v. (vlhkost dřeva u vícevrstevých parket 8% ± 2% pro jednotlivé dílce).
- Pro pokládku parket existují optimální pokojové klimatické podmínky - pokojová teplota > 18°C, relativní vlhkost < 65%. Platí základní pravidlo: pokojové klimatické podmínky při pokládce = pokojové klimatické podmínky při užívání.

### Technické údaje

- Základ: SMP
- Barva: hnědá
- Hustota: 1,65 kg/l
- Skladovací teplota: ne nižší než + 5 °C
- Pracovní teplota: ne nižší než + 18 °C, rel. vlhkost ne vyšší než 65 %
- Spotřeba materiálu:  
ozubená stěrka TKB B6, B10: asi 850 g/m<sup>2</sup>  
ozubená stěrka TKB B11, B15: asi 1050 - 1250 g/m<sup>2</sup>
- Čekací doba: žádná
- Vytvoření povrchové vrstvy: asi po 30 - 45 min
- Doba zpracovatelnosti: asi 30 - 40 min.
- Doba tuhnutí: asi 24 hodin
- Další zpracování dřeva: po 24 až 48 hodinách\*

Všechny hodnoty jsou jen přibližné, podléhají místním klimatickým odchylkám a mění se v závislosti na savosti podkladů a aplikačním nástroji.

\* Možné s vlhkostí dřeva přizpůsobenou vlhkosti vzduchu na místě



Při vlhkosti dřeva 9% a pokojové teplotě 22°C je požadována vlhkost vzduchu aspoň 50%. Vychází to z fyzikálních vlastností dřeva a odpovídá optimálním podmínkám parketové podlahy.

- Rovnoměrně rozetřete lepidlo po podkladu pomocí ozubené stěrky. Stěrku zvolte podle potřebného množství lepidla.
- Naneste jen tolik lepidla, kolik můžete pokrýt parketami do 30 - 40 min.
- Parkety pokládejte přímo do lepidla s lehkým posuvným pohybem. Pevně je přikleptejte a v případě potřeby zatěžte. Dbejte na dostatečné pokrytí lepidlem. Je-li pokrytí lepidlem nedostatečné, použijte větší velikost ozubení.
- Vzdálenost mezi stěnou a pokládanými parketami musí být alespoň 1 až 2 cm.
- Nepískujte a netmelte dřívě, než je lepidlo úplně vytvrzené.

### Balení

- 16,0 kg plastový kbelík

### Skladování

- SCHÖNOX PARKETT 250 skladujte na chladném a suchém místě, kde nemrzne.
- Skladovatelnost 9 měsíců (v uzavřeném obalu).
- Otevřená balení musejí být ihned po použití uzavřena a spotřebována co nejdříve.
- Odstraňte všechny vytvořený povlak, nerozmíchejte jej.

### Likvidace

- Obaly úplně vyprázdněte a zlikvidujte v souladu s předpisy.
- Při likvidaci zbytků výrobku se řiďte místní legislativou.

### EMICODE

- EC 1<sup>PLUS</sup> R: velmi nízký obsah emisí, regulovaný

### GISCODE

- RS 10 - pokládkové materiály na bázi metoxysilanu

### EDP - vlastní prohlášení

SCHÖNOX GmbH prohlašuje jako člen společnosti Deutsche Bauchemie a Industrieverband Klebstoffe že výrobek splňuje kritéria pro dvousložkové pryskyřice na bázi polyuretanu nebo na SMP základu, s plnivý na vodní bázi / bez rozpouštědel.

### Environmentální prohlášení o produktu

dle ISO 14025 a EN 15804

### Vlastník prohlášení

Deutsche Bauchemie e.V.  
Industrieverband Klebstoffe e.V.  
Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V.

### Editor

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

### Vlastník programu

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

### Číslo prohlášení

EPD-DBC-20130016-IBG1-DE

### Datum vydání

15.05.2013

### Platné do

14.05.2018

### Pokyny

- Dbejte na to, aby se mezi parketové dílce nedostalo žádné lepidlo. Každý dílec opatrně položte do lepidla a rovnoměrně přitlačte.
- Po částečném odstranění přikryjte lepidlo plastovou fólií, abyste zabránili tvrdnutí lepidla působením vzdušné vlhkosti. Odstraňte již vytvořený povlak.
- Nástroj ihned po použití očistěte pomocí SCHÖNOX FIX CLEAN.
- Nečistoty z utěsněných ploch okamžitě setřete a zbytkový povlak odstraňte pomocí vhodného čisticího prostředku (např. SCHÖNOX FIX CLEAN).
- Ztvrdlý materiál lze odstranit jen mechanicky.
- Řiďte se pokyny výrobce parket pro jejich pokládku. V případě pochyb doporučujeme provést zkoušku na malé ploše.

- Je nutné se řídit produktovými listy pro další příslušné výrobky.

# SCHÖNOX® PARKETT 250

## Technický list

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Obchodním podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na [www.sika.cz](http://www.sika.cz)



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle ČSN ISO 9001 a 14001.

**Sika CZ, s.r.o.**

**Bystrcká 1132/36**

**624 00 Brno**

**Tel: +420 546 422 464**

**Fax: +420 546 422 400**

**E-mail: [sika@cz.sika.com](mailto:sika@cz.sika.com)**

**<http://www.schonox.cz>**



SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group