

SCHÖNOX® SFK on valumaton erikoissementteihin sekä polymeereihin perustuva kiinnityslaasti keraamisten-, klinkkeri-, luonnonkivi- ja kiviaineslaattojen kiinnittämiseen. Soveltuu märkätiloihin, seinä- ja lattiapinnoille, lattialämmityskohteisiin, ulko- ja sisäkäyttöön. Ei suositella uima-altaille, helposti värjäytyville tai vääntyville laatoille. Marmorin kiinnittämiseen suosittelemme SCHÖNOX Q 9 W kiinnityslaastia.

Tuoteominaisuudet

- Täyttää C2 T luokituksen DIN EN 12004
- Pakkaskestävyys DIN EN 12004
- Vedenkestävyys DIN EN 12004
- Joustava kiinnityslaasti
- Pitkä avoinaika
- Pitkä astia-aika
- Valumaton
- Riittoisa
- Hyvät työstöominaisuudet
- Seinä- ja lattiapinnoille
- Ulos ja sisälle
- Lattialämmityslattioille
- Märkätilat
- M1 -luokiteltu

Käyttöalue

SCHÖNOX® SFK:ta käytetään keraamisten-, klinkkeri-, luonnonkivi-, kiviaineslaattojen, värjäätymättömien ja vääntymättömien laattojen ja rakennuslevyjen kiinnittämiseen. Märkätilojen laatoitukseen, lattialämmityslattioille, parvekkeet ja terassit.

Alusta

- Betoni
- Kevytbetoni/kaasubetoni
- Sementtitasoiteet
- Kipsitasoiteet
- Kipsikartonkilevyt
- Kalkki-Sementtirappaus (puristuslujuus $\geq 2,5\text{N/mm}^2$)
- Kipsirappaus (puristuslujuus $\geq 2,5\text{N/mm}^2$)
- Muuratut alustat
- Rakennuslevyt

Alustan vaatimukset

- Riittävä lujuus, kantokyky ja liikkumattomuus.
- Suhteellinen kosteus RH alle päälystemateriaalin edellyttämän tason jos sellainen on asetettu. Alustan suhteellinen kosteus tulee olla alle 90% RH. Kipsitasoitealustoilla suhteellinen kosteus tulee olla alle 80% RH. Suhteellinen kosteus porareikämenetelmä mittauksella.
- Vapaa pölystä, liasta, öljystä, rasvasta ja irtonaisista kerroksista.

- Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut pinnan epäpuhtaudet tulee poistaa mekaanisesti.
- Täytä reiät, kolot ja suuret epätasaisuudet sopivalla SCHÖNOX täyttötasoiteella.
- Imuroi alusta huolellisesti
- Erikseen mainitut alustat tulee pohjustaa.

Pohjustus

Pohjustaminen on tarpeen alustan imukyvyn pienentämiseksi, pölyn sitomiseksi ja tartunnan parantamiseksi. Pohjustamiseen käytetään SCHÖNOX® KH pohjustetta seuraavin tavoin:

- Runsaasti imevät alustat pohjustetaan 1 osa pohjustetta ja 5 osaa vettä sekoituksella (1:5).
- Vähemmän imevät alustat pohjustetaan 1 osa pohjustetta ja 3 osaa vettä sekoituksella (1:3).
- Kosteusherät alustat pohjustetaan SCHÖNOX® KH 1 osa pohjustetta ja 1 osa vettä sekoituksella (1:1) ja annetaan kuivua 24 tuntia.
- Imemättömät alustat pohjustetaan SCHÖNOX® SHP pohjusteella laimentamattomana.

Pohjusteen levitys alustaan tehdään harjaamalla, jotta pohjuste saadaan työstettyä alustaan riittävästi. Vältä lätäköiden syntymistä.

Tutustu ensin em. Mainittujen tuotteiden käyttöohjeisiin ja noudata niitä.

Sekoitus

25kg SCHÖNOX® SFK sekoitetaan 7,5 litraan puhdasta, kylmää vettä. Sekoitukseen tulee tapahtua koneellisesti, jotta saadaan aikaan homogeeninen ja tasainen massa.

Tekniset tiedot

- Koostumus
Erikoissementtien ja polymeerien seos
- Väri
Harmaa
- Tiheys
n. 1800 kg/m³
- Astia-aika
n. 4 tuntia + 20° C
- Avoin-aika
n. 15 min.
- Kävelykelppoinen
Aikaisintaan n. 24 tunnin kuluttua
- Menekki
6 mm:n hammastus n. 2,2 kg/m²
8 mm:n hammastus n. 2,8 kg/m²
10 mm:n hammastus n. 3,4 kg/m²
- Saumattavissa aikaisintaan
Sisätiloissa n. 24 tunnin jälkeen
Ulkoiloissa n. 48 tunnin jälkeen
- Työskentelylämpötila
Paras työstettävyyttä +10° C - +20° C
Ei koskaan alle +5° C, eikä yli +30° C
- Lämpötilankesto
-20° C - +80° C

Kaikki arvot ovat noin arvoja ja riippuvat Ympäristöolosuhteiden vaihtelusta.



Käyttöohjeet

- Parhaat työskentelyominaisuudet saavutetaan, kun alustan ja ilman lämpötila on välillä +10° C - +20° C
- Asennuksen ja kuivumisen ajan alustan, laastin ja laattojen lämpötila tulee olla vähintään +10° C.
- Ei sovellu käytettäväksi alle +5° C lämpötiloissa.
- Lattialämmitys tulee kytkeä pois päältä vähintään 1 vrk. ennen laatoitustyötä. Lämmön saa kytkeä päälle aikaisintaan 7 vrk:n kuluttua laatoituksesta. Lämpöä lisätään vähitellen n. 5 °C/vrk, kunnes käyttölämpötila on saavutettu.
- Alusta on esikäsiteltävä vaatimusten mukaisesti ja pohjustettava tarpeen mukaan.
- Sekoita SCHÖNOX® SFK puhtaaseen kylmään veteen, kunnes massa on tasalaatuinen ja homogeeninen seos.
- Isojen lattialaattojen kanssa työskennellessä suosittelemme käytettäväksi SCHÖNOX® TT S8, SCHÖNOX® TT S8 RAPID lattialaattalaastia.
- Levitä laasti alustaan painaen hammaslastan sileällä reunalla, jonka jälkeen kampa laasti auki lasta hammastetulla reunalla.
- Valitse käytettävä hammaskoko laatan ja alustan mukaan (suosittelemme isoille lattialaatoille SCHÖNOX® TT S8, SCHÖNOX® TT S8 RAPID puolipyöreällä R hammastuksella).
- Laattojen taustan riittävän kostumisen varmistamiseksi, asenna laatat pienellä sivuttaisliikkeellä alustaan avoimen ajan kuluessa..
- Raskaasti kuormitetuilla, jatkuvasti märillä alueilla ja ulkotiloissa sekä erityisen isot ja painavat laatat: levitä/kampaa laasti sekä alustaan, että laattaan.
- Levyjä kiinnitettäessä levitä/kampaa laasti koko levyn alueelle tai pistemäisesti levyyn käyttötarkoituksen mukaan.
- Älä sekoita jo kovettunutta laastia uudelleen veden tai jauheen kanssa.
- Kävelykelppoinen n. 24 tunnin kuluttua.
- Saumattavissa sisätiloissa n. 24 h ja ulkotiloissa n. 48 h.
- Työvälineet pestään vedellä välittömästi käytön jälkeen.
- Märkätiloissa on aina käytettävä vaatimusten ja tarkoituksen mukaista SCHÖNOX® vedeneristejärjestelmää.

Annetut tiedot kovettumisesta, kuivumisajoista ja työajoista perustuvat olosuhteisiin +18° C ja 50% RH. Jos lämpötila tai ilmankosteus poikkeavat ilmoitetusta vaikuttavat ne annettuihin ohjeisiin.

Pakkaus

- 25 kg:n paperisäkki

Varastointi

- Viileä ja kuiva varasto
- Säilyvyys 12 kk valmistuspäivämäärästä lukien, avaamattomassa pakkauksessa.

Täydentävät tuotteet

- SCHÖNOX® KH, SHP
- SCHÖNOX® FIN, EF, PL Plus
- SCHÖNOX® HA, 1K-DS, 1K-DS PREMIUM, iFIX
- SCHÖNOX® PFK Plus, SLK Plus, PFK, SEK, TT S8, TT S8 RAPID, Q 9 W
- SCHÖNOX® SU, CF
- CASCO DEKOR, CASCO DECOR PREMIUM

Turvallisuus ja ympäristö

- Sisältää sementtiä. Ärsyttää ihoa. Vakavan silmävamman vaara. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Roiskeet silmistä huuhteltava välittömästi runsaalla vedellä ja hakeuduttava lääkärin hoitoon. Käytettävä tarkoitukseen soveltuvia ihonsuojaimia ja silmien- tai kasvonsuojainta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä pakkaus tai etiketti. Tuotteessa käytetty sementti sisältää < 2 mg/kg Kromi IV toimitettaessa ja 12 kk valmistamisen jälkeen, mikäli tuote on säilytetty kuivassa. Tämän jälkeen käytettäessä Kromin aiheuttama ihoallergiariski kasvaa. Pakkaus on varastoitava hyvin suljettuna kuivassa paikassa. Tarvittaessa lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka saat osoitteesta www.schonox.fi tai www.casco.fi

Tiedot perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän tuotanto-olosuhteet eivät ole valvottavissamme, niin Oy Sika Finland Ab ei voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C / PL 49
02920 Espoo
Puh. 09 511 431
E-Mail: sukunimi.etunimi@fi.sika.com
www.schonox.fi