

SCHÖNOX® SHP on vesipohjainen liuotteeton dispersiopohjuse SCHÖNOX® tuotteille. Erittäin hyvä tartunta useimpiin imemättömiin alustoihin. SCHÖNOX® SHP soveltuu tartuntapohjuseeksi tasoitukselle, paikkauksille tai laatoitukselle alustoilla, joissa on perinteisesti käytetty epoksipohjustusta.

Tuoteominaisuudet

- EC1 emissioluokiteltu
- Nopeasti kuivuva
- Liuotteeton
- Käyttövalmis
- Riittoisa
- Helppolevitteinen
- Useimmille imemättömille alustoille
- Sisä- ja ulkotiloihin (Ulkona vedeneristeen alla)
- Lattialämmityslattioille

Käyttöalue

SCHÖNOX® SHP on vesipohjainen käyttövalmis pohjuse lattioille ja seiniin. Voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa.

Ulkotiloissa vedeneristeen alla!

SCHÖNOX® SHP soveltuu käytettäväksi ainoastaan imukyvyttömillä alustoilla SCHÖNOX® tasoitteiden, pikatasoitteiden ja kaakelointituotteiden käytön yhteydessä.

Alusta

- Kaiken tyyppiset keraamiset laatat ja vastaavat
- Luonnonkivet
- Metallit mm. korroosiosuojattuteras ja alumiini
- Filmivaneri (testattava tapauskohtaisesti)
- Epoksinnoitteet
- Kvartsvinyylilaatat ja muut vastaavat kovat lattiamateriaalit

Alustan vaatimukset

- Riittävä lujuus, kantokyky ja liikkumattomuus. Alustan lujuusvaatimus, alustan tartuntavetolujuuden tulee olla vähintään 0,5N/mm².
- Suhteellinen kosteus RH alle päällystemateriaalin edellyttämän tason. SCHÖNOX® SHP pohjustetta ei tule käyttää alustoilla, joihin nousee kosteutta esim. kapillaarisesti.
- Vapaa pölystä, liasta, öljystä, rasvasta ja irtonaisista kerroksista.
- Irtonaiset kerrokset, kuten sementtiliima ja

muut pinnan epäpuhtaudet tulee poistaa mekaanisesti.

- Kaikki kosteudelle alttiit ja korroosioherkät metallialustat tulee korroosiosuojata asianmukaisesti ennen pohjustusta SCHÖNOX® SHP:llä.
- Varmista aina pohjusteen tartunta alustaansa ennen tasoitteen tai kiinnityslaastin levittämistä.
- Imuroi tai harjaa alusta huolellisesti.

Pohjustus

Pohjustaminen on tarpeen tartunnan parantamiseksi.

Pohjustamiseen käytetään SCHÖNOX® SHP pohjustetta seuraavin tavoin:

- Imemättömät alustat pohjustetaan SCHÖNOX® SHP pohjuseella laimentamattomana.

Pohjusteen levitys alustaan tehdään harjaamalla tai telaamalla, Työstä pohjuse alustaan huolellisesti. Vältä lätäköiden syntymistä. HUOM! Pohjusteen tulee olla täysin kuivunut ennen jatkokäsittelyä Tutustu ensin em. mainittujen tuotteiden käyttöohjeisiin ja tuoteselosteisiin, sekä noudata niitä.



Sekoitus

SCHÖNOX® SHP käytetään sellaisenaan.

Tekniset tiedot

- Koostumus
Polymeeri dispersio
- Väri
Sininen
- Tiheys
n. 1430 kg/m³
- Kuiva-ainepitoisuus
n. 63%
- Riittoisuus
150 g/m², n. 33 m²/5 kg
- Kuivumisaika
n. 1-3 h
- Työskentelylämpötila
Paras työstettävyyksi +10° C - +20° C
Ei koskaan alle +5° C

Kaikki arvot ovat noin arvoja ja riippuvat Ympäristöolosuhteiden vaihtelusta



Yleistä

Annetut tiedot kuivumisajoista ja työajoista perustuvat olosuhteisiin +18° C ja 50% RH. Jos lämpötila tai ilmankosteus poikkeavat ilmoitetusta vaikuttavat ne annettuihin ohjearvoihin.

Pakkaus

- 5 kg muoviasia

Varastointi

- Viileä ja kuiva varasto
- Säilyvyys 1 vuosi valmistuspäivämäärästä lukien, avaamattomassa pakkauksessa.

Täydentävät tuotteet

- SCHÖNOX® Lattiatasoitteet
- SCHÖNOX® Seinätasoitteet
- SCHÖNOX® Kiinnityslaastit
- SCHÖNOX® Pikatasoitteet

Turvallisuus ja ympäristö

- Vakavan silmävamman vaara. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Roiskeet silmistä ja iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja hakeuduttava lääkärin hoitoon. Käytettävä tarkoitukseen soveltuvia ihonsuojaimia ja silmien- tai kasvonsuojainta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä pakkaus tai etiketti. Pakkaus on varastoitava hyvin suljettuna kuivassa paikassa. Tarvittaessa lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka saat osoitteesta www.schonox.fi tai www.casco.fi.

Tiedot perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän tuotanto-olosuhteet eivät ole valvottavissamme, niin Oy Sika Finland Ab ei voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C / PL 49
02920 Espoo
Puh. 09 511 431
E-Mail: sukunimi.etunimi@fi.sika.com
www.schonox.fi