



SCHÖNOX® TACKIFIER

Bardzo nisko emisyjny rodek antypoślizgowy

do hamujcego poślizgu mocowania swobodnie leżących, odprowadzających i nie odprowadzających oraz antystatycznych płytek dywanowych o spodzie bitumicznym, włókninowym, z PVC albo poliuretanu oraz swobodnie leżących wykładzin tekstylnych z metra na wszystkich odpowiednich, tolerujących wodę podłogach wewnątrz pomieszczeń

<p>Właściwości produktu</p> <ul style="list-style-type: none"> • EMICODE EC1: bardzo nisko emisyjny • do wewnątrz • nie zawiera rozpuszczalnika zgodnie z TRGS 610 • bardzo wydajny • nadaje się do rolek w krzesłach wg DIN EN 12529 • nadaje się do układania na ogrzewaniu podłogowym • możliwość zrolowania • długa przyczepność • łatwe rolowanie • możliwość wymiany płytek SL także po dłuższym czasie • możliwość ustawienia właściwości odprowadzających 	<ul style="list-style-type: none"> • kolor: biały • ciężar właściwy (g/cm³): 1,03 kg/l • temperatura składowania: nie poniżej +5 °C • odporność na temperaturę przy ogrzewaniu podłogowym: do +50 • temperatura obróbki: nie poniżej +15 • zużycie materiału: rolka 75 - 120 g/m • czas wietrzenia: ok. 30 minut • czas trzymania w preparacie: do 24 godzin <p>Wszystkie dane są wartościami orientacyjnymi, podlegającym wahaniom w zależności od klimatu w pomieszczeniu i różni się w zależności od chłonności podłogi</p>
<p>Obszary zastosowania</p> <p>Do hamujcego poślizgu unieruchamiania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • swobodnie leżących, zdejmowalnych płytek dywanowych (płytki SL) • odprowadzających i antystatycznych płytek dywanowych w połączeniu z SCHÖNOX LK (patrz karta charakterystyki 7.07) • swobodnie leżących wykładzin tekstylnych z metra na odpowiednich podłogach wewnątrz pomieszczeń 	<p>Zalecenia dotyczące obróbki</p> <ul style="list-style-type: none"> • SCHÖNOX TACKIFIER wstrząsnąć przed użyciem. • Wykładziny, unieruchamianie SCHÖNOXem TACKIFIER musi być klimatyzowane, odporne i równe. • Preparat nanosić równomiernie na podłogę rolką o drobnych porach. • Zwrócić uwagę na wystarczającą przyczepność. • Wykładziny o gładkim spodzie są z reguły układane w fazie przyczepności. • Płytki SL są dla lepszej wymienności wkładane w fazie przyczepności. • Fazy układania: <ul style="list-style-type: none"> - faza przyczepności: film preparatu jest przezroczysty, ale jeszcze kleisty (próba palcami). • Zdejmowanie płytek dywanowych <ul style="list-style-type: none"> - w celu usunięcia wykładziny jest powoli zdejmowana z podłogi. • bezpośrednie klejenie na resztkach kleju może prowadzić do wzajemnego oddziaływania i do zapachów
<p>Wymagania względem podłoża</p> <ul style="list-style-type: none"> • wystarczająca sztywność, równość, trwałe wysuszenie. • bez warstw obniżających przyczepność, jak pył, olej, tłuszcz i luźne cząstki. • istniejące podłogi należy sprawdzić pod kątem dobrego przylegania do podłoża, odporności na wodę zamkniętej powierzchni i czystości. Stare podłogi należy gruntownie wyczyścić. • wymagania względem podłoża, specyficzne dla danych wykładzin, oraz przydatność na unieruchamianie należy odczytać w technicznych informacjach o produkcie od producenta. • Przy unieruchamianiu na podłogach związanych siarczanem wapnia prosimy zasięgnąć informacji specjalnych. • obowiązują wymagania dorazowych norm, dyrektyw i instrukcji. men, Richtlinien und Merkblätter. 	<p>Opakowanie</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10,0 kg kanister z tworzywa sztucznego
<p>Dane techniczne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baza: emulsja z żywicy sztucznej z wysokiej jakości dodatkami 	

SCHÖNOX® DUROCOLL

Składowanie

- SCHÖNOX TACKIFIER składowa w chłodzie, sucho i bez mrozu
- okres trwałości 1 rok.
- napoczone pojemniki należy natychmiast zamknąć.
- usunąć ewentualny kondensat i nie mieszać go.
- Eventuelle Hautbildung entfernen und nicht unterrühren.

Utylizacja

- Opakowanie jest zgłoszone do systemu recyklingu opakowań.
- Opróżnione pojemniki prosimy oddać do punktu zbiórki.

EMICODE

- EC1: bardzo niskie emisje

GISCODE

- D1 - dyspersyjne kleje/grunty bez rozpuszczalnika

Klasa zagrożenia

- odpada

Wskazówka

- narzędzie oczyścić wodą bezciśnieniową.
- plamy z preparatu usunąć wodą bezciśnieniową.
- uwzględnić wskazówki układania od producentów Wykładzin. W razie wątpliwości zalecamy wykonać próbę klejenia.
- przy stosowaniu na starych wykładzinach możliwe są zmiany na ich powierzchni. Tego rodzaju zmiany nie podlegają pod naszą gwarancję.
- należy wziąć pod uwagę instrukcję federalnego związku ds. jastrychów i wykładzin z lutego 2020 dotyczącą „Oceny i przygotowania podłoża, układania elastycznych i tekstylnych wykładzin podłogowych, elementów powłokowych (laminat), parkietów i płytek drewnianych na ogrzewanych i nieogrzewanych konstrukcjach podłogowych”



Ein Unternehmen
der Akzo Nobel



Das SCHÖNOX-Managementsystem ist nach
ISO 9001 und 14001 von der DQS zertifiziert.

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

B. 179.3-01/06