


SCHÖNOX® TEX XTREME

Disperzní lepidlo na textilní krytiny s velmi nízkým obsahem emisí

vhodné pro lepení všech druhů běžných textilních krytin. Rychlý nárůst přídržnosti díky bezpečné technologii. Stavební výrobek zkoušený na emise na základě principů DIBt.

Vysoká přídržnost. Rychlý nástup lepicí síly.



Vlastnosti výrobku

- schválený stavebními úřady
- Stavební výrobek zkoušený na emise na základě principů DIBt - schválení č.: Z-155.20-411
- EMICODE EC 1PLUS: velmi nízké emise PLUS
- RAL UZ 113: Ekologický díky nízkým emisím
- vysoká spolehlivost při intenzivní zátěži (nemocnice, letiště, nákupní centra)
- vysoká přídržnost
- rychlý nástup lepicí síly
- efektivně zabraňuje smrštění ve švech
- slabý zápach
- snadno aplikovatelný
- krátká čekací doba
- silná vláknitost
- vhodný pro mokré lepení
- vhodný pro kolečkové židle podle EN 12 529
- vhodný pro použití na systémy podlahového vytápění
- vhodný pro mytí šampony podle RAL 991 A2
- bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610
- pro vnitřní použití
- vhodný pro všechny vyrovnávací stěrky SCHÖNOX

Aplikace

SCHÖNOX TEX XTREME je vhodné k lepení těchto materiálů:

- jednovrstvý nebo vícevrstvý vpichovaný koberec
- textilní krytiny s
 - syntetický sekundární rub nebo jutový rub
 - konstrukce s ruby bez plniv
 - vhodný netkaný rub
- krytiny z přírodních vláken s kokosovým nebo sisalovým rubem na vhodné savé podklady v obytných a komerčních prostorech (vnitřních).

Požadavky na podklad

- Vyschlý podklad musí vykazovat odpovídající pevnost, nosnost a rozměrovou stabilitu.
- Z podkladu odstraňte zbytky prachu, špíny, oleje, tuku a volných částic, které snižují adhezi.
- Neporušených a rovných povrchů se savostí vhodnou k použití se docílí použitím vyrovnávacích sterek SCHÖNOX, tloušťka vrstvy pro paronepropustné krytiny a na nesavých podkladech alespoň 2 mm.
- Pokud potřebujete znát požadavky na podklad pro dané krytiny, prostudujte si technické listy výrobce krytin.
- Platí požadavky příslušných platných norem, směrnic a technických listů.

Doporučený způsob práce

- SCHÖNOX TEX XTREME je disperzní lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí a musí se před použitím promíchat.
- Krytiny pokládáné s využitím SCHÖNOX TEX XTREME musí být aklimatizované, nenapnuté a položené naplocho.
- Rovnoměrně rozetřete lepidlo po podkladu pomocí ozubené stěrky. Zabraňte vzniku žmolků lepidla.
- Doporučená velikost stěrky:
 - Textilní krytiny: TKB B1/B2
- Správné množství lepidla je dáno spodní stranou krytiny. Dbejte na dostatečné smočení.
- Po pokládce bez bublin krytinu uhladte a po čekací době ji uhladte znovu nebo převálcujte.
- Fáze pokládání:
 - "vlhká fáze": nanesené lepidlo zatím nevykazuje žádnou vláknitost.
- Nástroje ihned po použití omyjte vodou.
- Přímé lepení ke zbytkům starého lepidla může vést k reakcím a tím i k nepříjemnému zápachu.

Balení

- 14,0 kg plastový kbelík

Technické údaje

- Základ: syntetická pryskyřičná disperze s pojivými přísadami
- Barva: béžová
- Hustota: 1,35 kg/l
- Skladovací teplota: ne nižší než + 5 °C
- Pracovní teplota: teplota podlahy ne nižší než + 15 °C
- Spotřeba materiálu:
 - ozubená stěrka TKB A2: 350 g/m²
 - ozubená stěrka TKB B1: 400 g/m²
- Čekací doba: žádná
- Doba zpracovatelnosti: cca 20 min.
- Doba schnutí: cca 24 hodin
- Konečná pevnost: cca po 72 hodinách

Všechny hodnoty jsou jen přibližné, podléhají místním klimatickým odchylkám a mění se v závislosti na savosti podkladů a aplikačním nástroji.



SCHÖNOX® TEX XTREME

Skladování

- SCHÖNOX TEX XTREME skladujte na chladném a suchém místě, kde nemrzne.
- Skladovatelnost 1 rok (v uzavřeném obalu).
- Otevřená balení musejí být ihned po použití uzavřena a spotřebována co nejdříve.
- Odstraňte všechny vytvořený povlak, nerozmíchejte jej.

Likvidace

- Obaly úplně vyprázdněte a zlikvidujte v souladu s předpisy.
- Při likvidaci zbytků výrobku se řiďte místní legislativou.
- Nevylévejte do kanalizace, vody a půdy.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: velmi nízký obsah emisí

GISCODE

- D1 - disperzní lepidla a penetrace bez obsahu rozpouštědel

EDP - vlastní prohlášení

SCHÖNOX GmbH prohlašuje jako člen společnosti Deutsche Bauchemie a Industrieverband Klebstoffe že výrobek splňuje kritéria pro výrobek na disperzním základě bez obsahu rozpouštědel

Environmentální prohlášení o produktu
dle ISO 14025 a EN 15804

Vlastník prohlášení

Deutsche Bauchemie e.V.
Industrieverband Klebstoffe e.V.
Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V.

FEICA - Evropská asociace pro tmelení a lepení v průmyslu

Editor

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Vlastník programu

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Číslo prohlášení

EPD-FEI-20160086-IBG1-EN

Datum vydání

29.08.2016

Platné do

28.08.2021

Třída nebezpečnosti

- nezařazeno

Pokyny

- Nástroje ihned očistěte ve vodě s malým povrchovým napětím.
- Nečistoty z povrchu krytiny okamžitě setřete a zbytkový povlak odstraňte pomocí vhodného čistícího prostředku (např. SCHÖNOX FIX CLEAN).
- Nově položenou krytinu nezakrývejte po dobu 72 hodin ochrannými fóliemi.
- Řiďte se pokyny výrobce krytiny pro její pokládku. V případě pochyb doporučujeme provést zkoušku na malé ploše.
- Složení:
 - Polyakrylátová disperze
 - Minerální plniva
 - Přísady
 - Konzervační látky na bázi benzo-methylotiazolinů

Toxikologické informační středisko, informace pro alergické osoby na tel.: +420 224 91 92 93.

- Během aplikace a v době schnutí zajistěte dobrou ventilaci vzduchu.
- Při práci s produktem nejezte, nepijte a nekuřte.
- V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblastí vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Obchodním podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle ČSN ISO 9001 a 14001.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

<http://www.schonox.cz>