

# SCHÖNOX® WD-FLEX

Tootekirjeldus nr

2.07

Vett-tõrjuv elastne vuugisegu kitsastele 1 - 6 mm vuukidele. Kivi- ja savikatteplaatide ning looduslike kiviplaatide vuukimiseks sise- ja välistingimustes. Saadaval mitmetes värvikombinatsioonides. Täidab CG2 nõudeid EN 13888 järgi.

## TOOTE OMADUSED

- avatud veeaurudifusioonile
- vett tõrjuv (võrreldes standardse vuugimördiga)
- mustust tõrjuv (võrreldes standardse vuugimördiga)
- kergesti töödeldav
- elastne
- täidab CG2 nõudeid EN 13888 järgi
- hea nakkuvus
- hüdrauliselt kõvastuv
- sobiv põrandaküttega
- kõvenev pragudeta
- vähese kroomisisaldusega vastavalt TRGS 613
- külmakindel

## KASUTUSVALDKONNAD

SCHÖNOX WD-FLEX sobib kivi-, savikeraamika-plaatide vuukimiseks, kiviplaatide >3% vee-taluvusega, värvimisele mittetundlike looduslike kivide, samuti mosaiigi vuukimiseks (niisketes ja märgades ruumides).

### sise- ja välistingimustes

- sein ja põrand
- sobiv põrandakütte puhul

SCHÖNOX WD-FLEX on kvartslüvivaba ja sobib tundlike pindadega keraamika vuukimiseks.

- libisemiskindlate ja karedapinnaliste pinnakatete vuukimisel tuleb jäägid veel värskel kujul hoolikalt eemaldada (võtta ette proovivuukimine või ka proovipuhastus).

Pindadel, mida sageli puhastatakse hapet sisaldavate puhastusvahenditega, tuleb kasutada SCHÖNOX CF.

## NÕUDED ALUSPINNALE

- Vuukide küljed peavad olema puhtad ja vabad lahutavatest ainetest
- Vuugid pärast kiviplaatide paigaldamist ühtlaselt kiviplaatide paksuseni välja kraapida.
- Pehmesse alusesse paigaldatud keraamiliste kiviplaatide vuukimise aeg lähtub kasutatud pehme alusvormi mõrdist ja jääb 3 ja 24 tunni vahele.

Pehmesse alusesse paigaldamisel peab mõrdivorm olema piisavalt kõva ja kuiv.

## TÖÖTLEMISJUHISED

- SCHÖNOX WD-FLEX segatakse külma puhtasse vette. Soovitav on kasutada segumasinat u 600 min-1.
- Segamisel ilma segumasinata tuleb jälgida homogeensust.
- Vuugimört viiakse vuukidesse sügavale sisse nõrutatavas konsistentsis kummipahtliga, kummipühisega või vuukimisliistuga
- Puhtaks ja kiireks vuukimiseks soovitame vuugiboksi rakendamist.
- Pärast vuugimördi pealekandmist (sõrmega proovides) jälgida, et mahapesemine toimuks ainult väljaväänatud käsnaaga või käsnlauaga, et vältida vuugimördi väljavoolamist.

Pärast nõrgalt imavate katteplaatide






## TEHNILISED ANDMED

- **Tsentrifuugimisaeg:** u 2 tundi +18 °C juures
- **Käidav:** u 12 tunni pärast
- **Töötlemistemperatuur:** mitte alla +5 °C
- **Materjalikulu:** 0,3 kuni 0,8 kg/ m<sup>2</sup> vastavalt plaadi- ja vuugiformaadile
- **Vuugilaiused:** 1 kuni 6 mm

### Seguvahekord

- ca 6,5-7,0 l vett 25,0 kg SCHÖNOX WD-FLEX
- ca. 1,3-1,4 l vett 5,0 kg SCHÖNOX WD-FLEX

Informatsioon põhineb laboriuuringutel ja pikaajalistel praktilistel kogemustel. Andmed on orienteeruvad ja nende eesmärgiks on aidata kasutajal valida sobivaim töömeetod. Et kasutaja töötingimusi me kontrollida ei saa, ei saa me ka vastutada kohalike olude poolt mõjutatud töötulemuste eest. Igal üksikjuhul soovitame tööproovi ja pideva kontrolli rakendamist kogu töö vältel.



# SCHÖNOX® WD-FLEX

Tootekirjeldus nr

2.07

vuukimist (kiviplaadid >3%) tuleb vähendada valmistusvee sisaldust.

## PAKEND

- 25,0 kg paberikott.
- 5,0 kg kott (4 tükki presspakis)

## LADUSTAMINE

- SCHÖNOX WD-FLEX säilitada jahedas ja kuivas
- Säilitusaeg 1 aasta (avamata pakendis)
- Lahtirebenenud kotid kohe uuesti sulgeda ja kiiresti ära kasutada.

## JÄÄTMEKÄITLUS

- Pakend täielikult tühjendada ja hävitada korrakohaselt.

## GIS-KOOD

- ZP1 - tsementtooted, vähese kroomisisaldusega

## NÕUANDEID

- Ebaühtlased niiskumõjud, mis on tingitud nt aluskonstruksioonist, mõrdivormist või kattematerjalist, võivad viia värvusenüanssidele vuugikujunduses, mis aga vuugimõrdi kvaliteeti ei vähenda ja võib seoses soodsate ümbruskon-natingimustega tasanduda. Värvitoonide erinevuste eest meie vastutust endale ei võta.
- Kaitsta keraamilist katet vuukimise ajal ja pärast vuukimist päikesekiirguse ja tõmbetuule eest.
- Tööriist kohe puhastada veega.
- Kõik andmed on ligikaudsed ja sõltuvad kliimatilistest kõikumistest ruumis.
- SCHÖNOX WD-FLEX sisaldab tsementi. Reageerib niiskusega tugevasti leeliseliselt, seepärast kaitsta nahka ja silmi. Kokkupuute puhul põhjalikult veega loputada. Silmadega kokkupuute puhul pöörduda arsti poole.

| Let's stick together | [www.casco.ee](http://www.casco.ee) |

- Heledad värvitoonid võivad, eriti põrandal ja välistingimustes kiiremi-ni määrduda kui tumedad värvitoonid.
- SCHÖNOX WD-FLEX ei asenda tihendusabinõusid.
- Soovitame vuugimaterjalide valikul põhimõtteliselt pidada silmas keraamika veevastuvõtlikkust ja keraamikatootjate infot.
- Soovitame vuugitud pindade hool-damisel ja puhastamisel kasutada eranditule neutraalseid puhastus-vahendeid. Pärast puhastamist pind puhta veega üle loputada.
- Väikesed värvi kõrvalekalded on võimalikud, seepärast on soovitatav sama objekti juures kasutada võimalikult sama segunumbriga vuugimõrti.
- Käidavates duširuumides (ilma dušikastita) soovitame põrandal kasutada SCHÖNOX SU-d.
- Keraamiliste plaatide vuukimine SCHÖNOX WDFLEX- iga ei ole happekindel. Happelised puhastus-vahendid, mis on valmistatud sidrunhappe, äädikhappe või teiste hapetega, võivad pikaajaliselt vuuke kahjustada. Seepärast eelistada neutraalseid või kergelt aluselisi puhastusvahendeid. Nende puhas-tusvahendite kasutamisel järgida tootja eeskirju ja vältida üledoseeri-mist. Asjatundmatu puhastamine viib garantii kaotamisele.
- Pindu tuleb enne happesisaldusega puhastusvahendite kasutamist niisutada, et poore veega sulgeda. Pinnad tuleb pärast puhastamist puhta veega üle loputada, et neid neutraliseerida.

## Järgnev ülevaade on soovitus SCHÖNOX-i vuugimaterjalide kasutamiseks.

- Keraamilised plaadid kõrge veevastu-võtlikkusega >10% (kivi-, savikeraami-kaplaadid) DIN EN 159 ja 188 järgi; (võimalikud kivikeraamilised plaadid veevastuvõtlikkusega > 3% ja < 10% DIN EN 177, 178 järgi:
  - SCHÖNOX WD-FLEX, vuugilaiused
- Keraamilised plaadid madala veevas-tuvõtlikkusega <3% (kivikeraamika-plaadid, peenkivikeraamika (järgida tootja andmeid), keraamilised fassaadi-plaadid, mosaiik) DIN EN 121, 176, 177, 178 186-1, 186- 2, 187- 1 ja 187-2 järgi)
  - SCHÖNOX SB-FLEX, vuugilaiused 2 kuni 20 mm
  - SCHÖNOX SB-SCHNELL, vuugilaiused 3 kuni 15 mm
  - SCHÖNOX SU, vuugilaiused 3 kuni 15 mm
- Keraamilised plaadid laboriseadmete /laborilaudade jaoks DIN EN 12 912 järgi
  - - SCHÖNOX CON BODEN, vuugilaiused
  - 1 kuni 10 mm
  - - SCHÖNOX CF, vuugilaiused 1 kuni 10 mm
  - - põrandaklinkerplaadid DIN EN 18 158 järgi
  - - SCHÖNOX SB-FLEX, vuugilaiused 2 kuni 20 mm
  - SCHÖNOX SB-SCHNELL, vuugilaiused



SCHÖNOX haldussüsteem on sertifitseeritud DQS poolt vastavalt ET ISO 9001 ja ET ISO 14001-le.

## OÜ Casco Liimid

Peterburi tee 101  
Tallinn, 13812 Estonia  
tel:+372 605 40 16  
faks:+372 605 40 15

SCHÖNOX®