



SCHÖNOX® WD-FLEX

Hidrofobiškas elastingas siūlių užpildas

Skirtas siauroms siūlėms pagal DIN 18 352. Tinka įgeriančioms ir neįgeriančioms plytelėms bei spalvos pokyčiams atspariam natūraliam akmeniui patalpose ir lauke. Gaminamas įvairių atspalvių. Atitinka CG2 reikalavimus pagal EN 13888.

Gaminio savybės

- Laidus vandens garams
- Hidrofobiškas (lyginant su standartiniais siūlių užpildais)
- Netepus (lyginant su standartiniais siūlių užpildais)
- Paprastai naudojamas
- Elastingas
- Atitinka CG2 reikalavimus pagal EN 13888
- Geras šoninis sukibimas
- Kietėja veikiamas drėgmės
- Tinka šildomosioms grindims
- Kietėdamas neskeldėja
- Su nedideliu chromatų kiekiu pagal TRGS 613
- Atsparus šalčiui

Paskirtis

SCHÖNOX WD-FLEX tinka įgeriančių ir neįgeriančių plytelių, akmens masės keraminių plytelių, kurių vandens įgeriamumas >3%, spalvos pokyčiams atsparaus natūralaus akmens plytelių bei mozaikinių plytelių siūlėms glaistyti (drėgnose ir šlapiose patalpose):

- vidaus ir lauko darbams
- sienoms ir grindims
- šildomosioms grindims

SCHÖNOX WD-FLEX sudėtyje nėra kvarcinio smėlio, todėl jis tinka ir keraminėms plytelėms jautriam paviršiumi užtaisyti.

Jei užtaisomos neslidžių dangų arba dangų su šiuurkščiu paviršiumi siūlės, užpildo likučius reikia kruopščiai nuvalyti, kol jis dar nepradėjęs kietėti (rekomenduojame iš pradžių pabandyti užtaisyti siūles ir nuvalyti jų likučius).

Paviršiams, kurie bus dažnai valomi rūgštiniais valikliais, rekomenduojama naudoti SCHÖNOX CF.

Reikalavimai pagrindui

- Tarpai tarp plytelių turi būti švarūs, juose negali būti atsilupinėjusių dalelių.
- Užklįjavus plyteles, iš tarpų reikia iškrapštyti tiek skiedinio, kad siūlės gylis būtų toks pat kaip plytelės storis.
- Jei plytelės klojamos ant plono klijų sluoksnio, siūles galima užtaisyti po 3–24 valandų, priklausomai nuo naudotų klijų.
- Jei plytelės klojamos ant storo skiedinio sluoksnio, užpildas turi būti pakankamai sutvirtėjęs ir išdžiūvęs.

Techniniai duomenys

- Sunaudojimo laikas apie 2 val. esant +18 °C
- Galima vaikščioti maždaug po 12 val.

- Darbinė temperatūra ne žemesnė kaip +5 °C
- Sąnaudos 0,3–0,8 kg/m², priklauso nuo plytelių ir siūlių matmenų
- Siūlių plotis nuo 1 iki 6 mm

Mišinio proporcijos

- apie 6,5–7,0 l vandens : 25,0 kg SCHÖNOX WD-FLEX
- apie 1,3–1,4 l vandens : 5,0 kg SCHÖNOX WD-FLEX

Naudojimas

- SCHÖNOX WD-FLEX įmaišomas į šaltą, švarų vandenį. Rekomenduojama naudoti maišyklę 600 aps./min. greičiu.
- Jei nenaudojate maišyklės, maišykite, kol masė taps vientisa.
- Įtrinti tinkamos konsistencijos siūlių užpildas įtrinamas giliai į siūles guminiu glaistikliu, gumine mentele ar siūlių užpildymo skardele.
- Norint švariai ir greitai užtaisyti siūles, rekomenduojama naudoti specialią siūlių užpildymo dėžę.
- Siūlių užpildui sukibus (patikrinti pirštu), jo perteklių nuvalyti išgręžta kempine ar prie lentelės pritvirtinta kempine, kad užpildas neištrykštų pro kraštus.
- Jei užpildomas mažai įgeriančių plytelių siūlės (akmens masės keraminės plytelės, >3%), vandens dalis mišinyje mažinama.

Pakuotė

- 25,0 kg maišas
- 5,0 kg maišelis (4 vnt., aptraukti plėvele)

Laikymas

- SCHÖNOX WD-FLEX laikyti sausoje vėsioje vietoje.
- Neatidarytoje pakuotėje galima laikyti 1 metus.
- Atidarytus maišus reikia tuoj pat uždaryti ir greitai sunaudoti.

Atliekų tvarkymas

- Pakuotę visiškai ištuštinti ir tinkamai utilizuoti.

GIS kodas

ZP1 – cementiniai gaminiai, su nedideliu chromatų kiekiu.

Pastabos

- Dėl netolygaus drėgmės poveikio, pvz., dėl apatinės konstrukcijos, skiedinio sluoksnio ar dangos medžiagos, gali šiek tiek pakisti siūlių spalva, tačiau tai neturi jokios įtakos siūlių užpildo kokybei ir, esant palankioms aplinkos sąlygoms, spalva gali vėl išsilyginti. Mes nesuteikiame garantijos dėl atspalvio pasikeitimo.

- Glaistant ir užglaisčius siūles, keramines dangas saugoti nuo saulės spindulių ir skersvėjo.
- Įrankius tuoj pat nuplauti vandeniu.
- Visi pateikti duomenys yra apytiksliai ir priklauso nuo patalpos mikroklimato svyravimų.
- SCHÖNOX WD-FLEX sudėtyje yra cemento. Medžiagai reaguojant su drėgme, vyksta stipri šarminė reakcija, todėl reikia saugoti odą ir akis. Patekus ant odos, gerai nuplauti vandeniu. Patekus į akis, kreiptis į gydytoją.
- Šviesesnių atspalvių glaistas, ypač grindų paviršiuje ir lauko patalpose, gali greičiau susitepti negu tamsesnių atspalvių glaistas.
- SCHÖNOX WD-FLEX neatstoja hidroizoliacinių priemonių.
- Rekomenduojame renkant siūlių užpildą ypač atkreipti dėmesį į keraminių plytelių sugeriamumą bei laikytis jų gamintojo nurodymų.
- Rekomenduojame užtaisyti siūles valyti ir prižiūrėti tik neutraliais valikliais. Po valymo paviršių perplauti švriu vandeniu.
- Galimi nežymūs atspalvio svyravimai, todėl, jei įmanoma, vienam objektui reikia naudoti tos pačios partijos siūlių užpildą.
- Dušinių, kuriose galima vaikščioti (be dušo kabinos pagrindo), grindims rekomenduojame naudoti SCHÖNOX SU.
- Plytelių siūlių užpildas SCHÖNOX WD-FLEX yra neatsparus rūgštims. Valikliai, kurių sudėtyje yra rūgšties, pvz., citrinų rūgšties, acto rūgšties ar kitų rūgščių, per ilgesnį laiką gali pažeisti siūles. Patartina naudoti valiklius su neutraliomis arba lengvomis šarminėmis valomosiomis medžiagomis. Naudojant šias valymo priemones, reikia laikytis gamintojo nurodymų ir nenaudoti per didelio jų kiekio. Dėl netinkamo valymo gali būti netaikoma garantija.
- Prieš valant paviršių valikliu, kurio sudėtyje yra rūgšties, paviršių reikia sudrėkinti vandeniu, kad užsidarytų poros.
- Po valymo paviršių perplauti švriu vandeniu, kad valiklis būtų neutralizuotas.

SCHÖNOX siūlių užpildų naudojimo apžvalga

- Keraminės plytelės, didelis sugeriamumas >10% (igeriančios ir neigeriančios keramikos plytelės) pagal DIN EN 159 ir 188; (akmens masės keraminės plytelės, vandens sugeriamumas >3% ir <10% pagal DIN EN 177, 178, galima):
 - SCHÖNOX WD-FLEX, siūlių plotis nuo 1 iki 6 mm.
- Keraminės plytelės, mažas sugeriamumas <3%, (akmens masės keraminės plytelės, neigeriančios plytelės (laikytis gamintojo nurodymų) fasadinės keraminės plytelės, mozaikinės plytelės) pagal DIN EN 121, 176, 177, 178 186-1, 186-2, 187-1 ir 187-2):
 - SCHÖNOX SB-FLEX, siūlių plotis nuo 2 iki 20 mm
 - SCHÖNOX SB-SCHNELL, siūlių plotis nuo 3 iki 15 mm
 - SCHÖNOX SU, siūlių plotis nuo 3 iki 15 mm

- Keraminės plytelės laboratorijų įrangai/laboratorijų stalams pagal DIN EN 12 912:
 - SCHÖNOX CON BODEN, siūlių plotis nuo 1 iki 10 mm
 - SCHÖNOX CF, siūlių plotis nuo 1 iki 10 mm
- Klinkerinės plytelės grindims pagal DIN EN 18 158:
 - SCHÖNOX SB-FLEX, siūlių plotis nuo 2 iki 20 mm
 - SCHÖNOX SB-SCHNELL, siūlių plotis nuo 3 iki 15 mm
 - SCHÖNOX SU, siūlių plotis nuo 3 iki 15 mm



„Akzo Nobel“ įmonė



SCHÖNOX valdymo sistema
yra DQS sertifikuota pagal
ISO 9001 ir ISO 14001

Būtina laikytis visų specialiųjų rekomendacijų, direktyvų, DIN reikalavimų ir saugos duomenų lapuose pateiktų nurodymų. Galioja bendrosios statybų ir technikos taisyklės. Mes garantuojame nepriekaištingą savo gaminių kokybę. Čia pateikiamos rekomendacijos dėl gaminių naudojimo yra pagrįstos bandymais ir praktine patirtimi, tačiau tai tik bendro pobūdžio nurodymai, neįtikrinantys produkto savybių, nes mes nekontroliuojame sąlygų statybos vietoje, darbų atlikimo ir gaminių naudojimo. Išleidus šį gaminių duomenų lapą, ankstesnis duomenų lapas nebegalioja.