


SYNTEKO HARDWAX OIL

1635



Taimsetel toorainetel baseeruv lahustivaba õlivaha puit- ja parkettpõrandatele, mis muudab põranda kulumis- ja libisemiskindlamaks ning vastuupidavamaks vedelike toimele.

KASUTUSALA: kõik suure kasutusega puit- ja parkettpõrandad büroodes, kauplustes, muuseumides, jne.

TOOTE OMADUSED:

- Taastuvatest toorainetest, ei sisalda koobaltit ega lahusteid
- Väga hea kulumiskindlus tänu õli headele täiteomadustele
- Libisemiskindlus R10 (vastab DIN 51130)
- 1-päeva süsteem: õlita täna, kasuta ettevaatlikult homme
- Vastupidav vee toimele (vähenähtavad jäljed peale 24h)
- Võimalik toonida Synteko toonimisvastadega 7 erinevas värvitoonis

MATERJALIKULU:

- 15 – 60 m²/l, sõltuvalt puidu liigist ja töövahenditest

TÖÖVAHENDID:

- Naturaalkummist aplikaator laiusega 300-500 mm
- Punane poleerketas
- Ebemevabad puuvillased poleerimislapid
- Puhasta töövahendid lakibensiiniga.
- Kasutatud kettad, tekstiilid ja töövahendid panna koheselt peale töö lõpetamist vähemalt 16 tunniks veega täidetud anumasse ja seejärel hävitada.

SOOVITUSED PEALEKANDMISEKS:

- Õli temperatuur peab vastama ruumi temperatuurile
- Puidu temperatuur 15–25 °C
- Õhuniiskus 50-55%
- Niiskussisaldus puidus: okaspuit <12%, lehtpuit <5%
- Loksutage kanistrit tugevasti enne ja ka õlitamise ajal.
- Suured pinnad tuleb jagada u. 20m² suurusteks aladeks (10m² kuivades ja kuumades tingimustes).

PÕRANDA KASUTAMINE:

- Põrandat võib kasutada 1-2 päeva peale viimast poleerimist
- Ärge peske värskelt õlitatud põrandat vee ja puhastusainetega esimese nädala jooksul vältimaks valgete lakiude tekkimist.
- Vaibad ja põrandakatted paigaldage 3 päeva pärast õlitamist.
- Ärge katke õlitatud pindu mittepoorsete katematerjalidega.
- Katke toolide ja laudade jalad vilditükidega, et vältida põranda kriimustamist.
- Puhastage põrandat regulaarselt tolmuimejaga või kuivaks väänatud mopiga.

TEHNILISED ANDMED:

SIDEAINE	PU linaseemneõli
LAHUSTI	lahustivaba
KUIVAINE	u. 99,5%
SISALDUS	
VISKOOSUS	2,8 cP ICI 23 °C juures
TIHEDUS	u. 970 kg/m ³
TULEOHT	Ei ole tuleohtlik
KUIVAMISAEG	u. 12 tundi
23°C /50% RH	
juures	
SÄILITAMINE	Säilitada temperatuuril +10°C ...+30°C
SÄILIVUSAEG	36 kuud avamata pakendis alates tootmise kuupäevast (vt. pakendit)
PAKEND	1L, 5L

TÄHELEPANU!

- Eemaldage puidu pinnalt liigne õli. Kuivanud sisseimbumata õli jätab põrandapinnale läikivad laigud
- Vähesel määral puidul jätke esimese kihi pealekandmisel mõned kohad õlitamata. Poleerkettaga poleerimisel kandub õli ka nendele aladele.
- Õli kuivamine aeglustub, kui ruumi temperatuur on alla 18 °C või kui põrandal on liiga palju õli.
- Põrandaküte peab õlitamise ja poleerimise ajal olema sisselülitatud.
- Alustage regulaarse hooldusega enne kui kasutamisest tingitud vigastused on puitu põhjalikult kahjustanud.
- Väga suure tihedusega ja õliseid puiduliike ei tohi lihvida liiga peene paberiga, sest see sulgeb puidu poorid ning õli imendumine on raskendatud.
- **NB!** Kasutatud kettad, tekstiilid ja töövahendid panna koheselt peale töö lõpetamist vähemalt 16 tunniks veega täidetud anumasse ja seejärel hävitada.




VIIMISTLEMATA JA VANA VIIMISTLUSE EEMALDAMIST VAJAVATE PÕRANDATE ÕLITAMINE

1. PINNA ETTEVALMISTUS

- Eemaldage lihvimisnõuga puidult vana viimistlus ja mustus kuni puhta puiduni. Esimene lihvimine teha jämeda liivapaberi ja tugeva rullisurvega.
- Lihvimise juures tuleb jälgida, et lihvpaberi vahetusel jämedamast peenemaks jäetakse vahele ainult üks suuruse aste (näit 36-50-80-100).
- Lihvige põrand maksimaalselt sildeaks. Kui põrandal esineb ebatasaseid kohti, tuleb neid eraldi lihvida.
- Viimane lihvimine viia läbi liivapaberiga 100-120 ja võimalikult madala rullisurvega. Ärge kasutage peenemat liivapaberit, kuna puidu imavus on siis väiksem.
- Puhastage põrand tolmuimejaga. Ärge unustage pühkida tolmu ka põrandaliistudelt, aknalaudadelt ja radiaatoritelt.

2. TOONIMINE

- Lisage HARDWAX OIL' ile toonimispastat TINTING PASTE vahekorras 1 tuub toonimispastat 1L põrandaõli kohta.
- Loksutage hoolikalt (vt. eraldi tootekirjeldust).
- Kasutage alati ära kogu tuubi sisu, et vältida värvierinevusi erinevate segamiskoguste vahel.
- Toonitud õil säilivad kõik samad omadused, mis toonimata õilil.
- TINTING PASTE on saadaval seitsmes värvitoonis:



Ebenholz / must



Mahogany/ mahagon



Olive/ oliiviroheline



Rose Wood/punakaspruun



Steel Blue/ terashall



Teak/ tiigipuu



White Wood/ valge

3. ETTEVALMISTUS ÕLITAMISEKS

- Enne õlitamise alustamist kaitsta külgnevad alad pritsmete eest.
- Kihtide arv sõltub sellest, kui palju õli imendub põrandasse.
- Parima tulemuse saab, kui kanda õli põrandale mitme õhukese kihina. Okaspuit ja pöök imab rohkem, lehtpuit ja õlised puiduliigid vähem. Puit peab olema küllastunud, kuid imendumata põrandaõli tuleb eemaldada.
- Suured pinnad tuleb jagada 15–20 m² suurusteks aladeks, mida on võimalik töödelda 20 minuti jooksul.
- Väga kuivades ja kuumades tingimustes tuleb töödeldava pinna suurus veelgi vähendada.
- Kui põrand on liiga külm, siis on õli kõvenemine ja kuivamine raskendatud.
- Loksutage kanistrit tugevasti enne õlitamise algust.

4. ÕLITAMINE

- Valage HARDWAX OIL kanistrist põrandale ja kandke ühtlase õhukese kihina aplikaatoriga laiali.
- Kasutage väikest pintslit või aplikaatorit raskesti ligipääsetavate alade, nagu nurgad, radiaatorite alused, jne., töötlemiseks.
- Umbes 20 minuti pärast alustage põranda töötlemist poleermasinaga, punase poleerkettaga kiirusel 150 p/min, kuni kogu õli on imunud puidu sisse.
- Vajadusel lisage õli kohtadesse, kus puit on selle endasse imanud (puit paistab kuivana).
- Korrake protsessi kuni puit on küllastunud.
- Kui puit on õlist küllastunud, poleerige kogu pind punase poleerkettaga (150 p/min).
- Eemaldage liigne õli poleerriide ja punase poleerkettaga.
- Vahetage poleerketast või -riiet kui see on õliga täitunud või muutunud kleepuvaks.
- Ärge kandke põrandale korraga rohkem õli, kui jõutate 20 minuti jooksul laiali ajada.

5. POLEERIMINE

- Ligikaudu 3 tunni möödudes poleerige põrand esmalt kuiva punase poleerkettaga.
- Lõplik poleerimine teostage puuvillase ebemevaba poleerriidega kiirusel 300 p/min.
- Õlil ei tohi lasta puidu pinnal ära kuivada. Sisesebumata kuivanud õli jätab põrandale laikivad plekid.

SYNTEKO PÕRANDAÕLID HOOLDUS JA KORRASHOID



Synteko õlidega töödeldud pindu on lihtne hoida puhtana. Hooldades õlitatud põrandat õigesti, ei pea seda enam kunagi lihvima.

Tavaliselt piisab regulaarsest tolmuimejaga puhastamisest ning vajadusel **Synteko SOAP 1617** lahusesse kastetud ning hästi välja väänatud mopiga pesemisest. Kummitalla, kingaviksi, huulepulga, tindi, pori ja muud jäljed eemaldada kasutades **Synteko REMOVER't 1692** või lakibensiiniga, Vältige karedaid harju või väga tugevaid puhastusvahendeid.

Synteko RE-COVER 1620 on Synteko õlidega töödeldud põrandate perioodiliseks hoolduseks mõeldud hooldusõli. Selle kasutamissagedus sõltub sellest, kui kõrge kasutusastmega põrand on ja kui tihti põrandat puhastatakse:

- Tavaliselt üle aasta elamispiindadel
- umbes 2–4 korda aastas äripindadel.

Kindlasti tuleks alustada regulaarse hooldusega enne, kui põrand on kulunud puhta puiduni. Regulaarne hooldus taastab põrandalaie ja hoiab seda kaua kaunina. RE-COVER'it võib kasutada ka paikseks parandamiseks.

KUIDAS KASUTADA SOAP'IT?

1. Vajaduse korral regulaarseks puhastamiseks, kuid mitte enne kui üks nädal pärast põrandate õlitamisest.
2. Pesta käesooja veega vahekorras 1:20, kasutades hästi väljaväänatud moppi.

KUIDAS KASUTADA REMOVER 'IT?

1. Igasuguse mustuse eemaldamiseks puhastada põrand tolmuimeja või mopiga.
2. Valmistage REMOVER'i lahus ette järgnevalt:
 - Tavaliseks puhastamiseks ½ - 1 osa REMOVER'it 100 osa vee kohta
 - Tugevaks puhastamiseks 2–3 osa REMOVER'it 100 osa vee kohta
3. Kasta lapp lahusesse, mitte valada seda otse põrandale.
4. Teha mopp märjaks, lasta lahusel mõned minutid mõjuda ja väänata kuivaks.
5. Kui põrand on plaanis lihvitud ja uuesti viimistleda, soovitame täiendavalt puhastada vee ja äädika lahusega (1 äädikat ja 9 osa vett).
6. Põrand peab enne lihvimist ja uue viimistluskihiga katmist olema täiesti kuiv.

KUIDAS KASUTADA RE-COVER 'IT?

1. Puhastada põrand Synteko REMOVER lahusega.
2. Enne hooldusõli pinnale kandmist peab põrand olema täiesti kuiv.
3. Kanda põrandale õhukese kihina kummispaatli, põrandalapi või muu samaväärse abil.
4. Lasta hooldusõlil põrandasse imbuda 10–15 minuti jooksul enne teistkordset katmist (vajaduse korral).
5. Lasta pinnal 20 minutit kuivada.
6. Poleerida põrand puhta, kuiva, ebemevaba põrandalapiga.
7. Põrandat võib kasutada 2-4 tunni pärast.

TÖÖOHUTUS

AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS! Detailne informatsioon ja juhised antud materjali ohutuskaardil, mis on saadaval internetis www.synteko.ee. Järgnev esindab ainult väljavõtet olulisest informatsioonist.

ISESÜTTIMISE OHT! SISALDAB OKSÜDEERUVAT ÕLI. JÄÄGID JA SAASTUNUD HEITMED KOGUDA KOKKU TULEKINDLASSE MAHUTISSE NING HÄVITADA.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Sisu ja pakend kõrvaldada vastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega.

EL norm sellele tootele on (kat. A/i): 500 g/l (2010). Toode sisaldab: maksimaalselt 4 g/l LOÜ

Käesolev teave põhineb katsetustel ja pikaajalisel praktilisel kogemusel ning on mõeldud selleks, et aidata leida kasutajal kõige sobivamat toodet ja töömeetodit. Kuna kasutaja töötingimused on väljaspool meie kontrolli, ei saa me vastutada töötulemuste eest. Meie vastutus katab ainult inimvigastusi ja varakahjustusi, mille kohta on olemas tõendatud andmed, et need on tekkinud mõne meie valmistatud toote puuduse või defekti tõttu.

Turustaja:
Sika Estonia OÜ
Peterburi tee 101, 13812 Tallinn
www.synteko.ee

Kuupäev: 20.01.2015